

**كيما بوكسى ١٦٥
GLV**

لاصق مرن بطىء الجفاف من مركبين .

المواصفات القياسية:

مطابق للمواصفات القياسية BS EN 12004، م ق م ٤١١٨ .

وصف المنتج:

- كيما بوكسى ١٦٥ جى ال فى لاصق على هيئة مركبين بطىء الجفاف خالى من المذيبات أساسه ايبوكسى بولى يوريثان وإضافات خاصة.

مجالات الاستعمال:

- لاصق على الجودة للارضيات المطاطية.

- لاصق للفوم على الفير جلاس.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

بيج	اللون:
١٠٠ %	نسبة المواد الصلبة:
١,٤٦ ± ٠,٠٢	الكثافة (كجم/ لتر):
٠,٦ ± ٠,١ كجم/م ^٢ (السطح مستوئاً)	معدل الاستهلاك النظرى:

طريقة الاستعمال:

- ينظف السطح المراد لصقه جيداً ليكون خالياً من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة .

- يتم خلط المركبين معاً جيداً، يفضل استخدام الشنبر بطىء اللقات (٣٠٠ لفة / دقيقة) .

- يتم فرد الايبوكسى على السطح المراد تغطيته باستخدام بروة مسننة .

- يتم الانتظار لمدة ٣٠ - ٤٠ دقيقة .

- تركيب البلاطات أو الأنواع وتثبت جيداً بالضغط عليها بواسطة رولة معدنية مناسبة .

- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا .

التخزين: لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة .

العبوات: مجموعة من مركبين زنة ١ كجم، ٦ كجم.