

كيما بوكسى 2000 S

معجون إيبوكسى لاصق للمعادن.

الوصف :

- عبارة عن منتج إيبوكسى بولى يوريثان على هيئة مركبين خالى من المذيبات سريع الجفاف لاصق للمعادن.

مجال الاستعمال :

- لاصق للمعادن والرخام والاشخاب... إلخ.

مميزاته :

- سريع الجفاف وغير قابل للتسييل.
- لاصق قوى ومرن خالى من المذيبات.
- مقاومة جيدة للكيمياويات والمواد البترولية والرطوبة الجوية.
- متعدد الأغراض خاصة لحام حديد مع حديد أو مع أى معدن آخر.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون	:	رمادى
نسبة الخلط أ:ب	:	١:١
نسبة المواد الصلبة	:	١٠٠٪
الكثافة (أ+ب)	:	١,٤٤ ± ٠,٠٢ كجم/سم ^٣
فترة التشغيل	:	١٥ دقيقة (تقل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائى	:	٣٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائى	:	١٢ ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل	:	٥ °س
معدل الاستهلاك النظرى:	:	٢٩٠ جم/م ^٢ لسمك ٢٠٠ ميكرون

يتبع...

كيمابوكسى 2000 S
(تابع)**طريقة الاستعمال :**

- يجب أن يكون السطح المراد لصقه نظيفاً وجافاً وخالياً من الشوائب والزيوت والشحوم ويتم تخشينه إذا لزم الأمر.
- يقلب المنتج جيداً بعد إضافة مركب B إلى مركب A.
- ينفذ المنتج على أحد السطحين المراد لصقهما وبعد ٥ دقائق تلتصق الأسطح ولا يتم تحريكهما إلا بعد تمام الجفاف ويجب مراعاة فترة التشغيل للمنتج (أى يجب أن يستخدم المنتج قبل انقضاء هذه الفترة).
- تغسل الأدوات بعد الاستخدام بمادة كيم سولف ١ .

احتياطات الأمان :

- يجب العمل فى أماكن جيدة التهوية.
- يجب إرتداء الملابس والقفازات الواقية أثناء العمل.
- فى حالة تلوث الجسم تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث العينين تغسل بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب الاخصائى .
- يمنع الأكل والتدخين أثناء العمل.

التخزين والصلاحيه : عامان فى عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : مجموعة ١ كجم.