

**كونفيس ٢**

منتج أسمنتى غير قابل للانكماش لمعجنة وترميم الشروخ وملء مسام الأسطح الخرسانية .

المواصفات القياسية :

يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع CMBI 1030

وصف المنتج :

مونة ترميم معالجة كيميائياً بلدائن صناعية وتورد على هيئة مسحوق.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/ لتر) : ١,٧٩ ± ٠,٠٣ (رمادى)

الكثافة (كجم/ لتر) : ١,٣٦ ± ٠,٠٣ (أبيض)

مقاومة الضغط (كجم/سم<sup>٢</sup>) : ١٨٠ ± ٢ %

معدل الاستهلاك : ٢ كجم / م<sup>٢</sup> / ١ سمك (رمادى)

١٥ كجم / م<sup>٢</sup> / ١ سمك (أبيض)

طريقة الاستعمال :

- تستعمل مونة كونفيس ٢ على الأسطح الجافة والرطبة بشرط أن تكون هذه الأسطح خالية من الأتربة والزيوت والشحومات والدهانات...إلخ.

- يخلط ٢٥ جزء من الكونفيس ٢ مع جزء من المياه بالحجم.

- يمكن استعمال طبقة من مونة الكونفيس ٢ حتى سمك ٥ م، وفي حالة الحاجة إلى استعمال أسماك كبيرة يضاف إلى المونة ثلث الحجم من الرمال النظيفة المتدرجة (حجم الحبيبات من صفر إلى ٤ م).

- يتم تنعيم الأسطح وتسويتها خلال ساعتين من عمل المونة.

- يجب تغطية الشروخ الموجودة فى البياض بألياف الكتان أو الفيبر جلاس كذلك يجب توسيع الشروخ الشعرية قبل ملئها بمونة الكونفيس ٢ للحصول على قوة تماسك عالية.

- تنظف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

**التخزين والصلاحيه :** لمدة ١٢ شهر فى شكاثر مغلقة وتوضع فى أماكن جافة بعيدة عن الرطوبة.

**العبوات :** ٥ كجم / ٢٥ كجم / ٤٠ كجم (أبيض)

٥ كجم / ٢٥ كجم / ٥٠ كجم (رمادى)