كيميا بوكسى ٢١٠٣

مركب من الايبوكسى والقار لحقن شروخ الخرسانة والأسفلت .
المواصفات القياسية :

يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 881
المواصفات العامة :

كيميا بوكسى ١٠٣ تى لاصق من مركبين أساسه مادة الإيبوكسى والقار ومواد مصلدة متوافقة خاصة
وحتوى عال للمواد الصلبة .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون : أسود

الكثافة (كجم/لتر) : ١,١٥ ± ٠,٠٢

طريقة الاستعمال :

- يتم علاج الشروخ بالأسطح الأفقية على الوجه التالى :
 - توسيع الشروخ لأكبر عمق ممكن من الشرخ ويعرض حوالى ٥ م ، وبعد تمام خلط المركبين ، يصب الخليط مباشرة حتى تملأ الشروخ تماماً .
 - يتم علاج الشروخ العميقة فى الأسطح الرأسية بضغط المادة فى الشروخ على الوجه التالى :
 - توسيع الشروخ حتى عرض ٥ م ثم تغلق أسطح الشروخ باستعمال مونة سريعة الشك .
 - يتم عمل ثقوب فى أماكن الشروخ يثبت بها ماسورة حديدية قصيرة ذات صمام مانع للارتجاع .
 - تستعمل مضخة خاصة لملء الشروخ بمادة الكيما بوكسى ١٠٣ تى وبعد تمام الجفاف تزال المواسير الحديدية وتملأ أماكن الثقوب بالمونة الايبوكسية (كيميا بوكسى ١٦٥) .
 - يمكن خلط الكيما بوكسى ١٠٣ تى بالمواد المائلة لعمل أرضيات عالية الجودة تستعمل لتغطية أسطح الكبارى والطرق والممرات وغيرها والمعرضة لحركات المرور الثقيلة .
 - يتم تنظيف الأدوات المستعملة مباشرة بكييم سولفا ١ .
- التخزين :** لمدة عامين فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة .
العبوات : ١ كجم ، ٣ كجم (مجموع المركبين)