

كيمابوكسى ١٦٥

مونة إيبوكسية لاصقة غير قابلة للانكماش متعددة للاستعمالات.

وصف المنتج:

كيمابوكسى ١٦٥ عبارة عن مونة إيبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين متوسطى اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق، متعدد الاستعمالات (زرع اشاير حديد - فواصل البلاط المقاوم للأحماض - جراوت للركائز..... إلخ)، وذلك فى الحالة الجافة أو الرطبة أو المبللة.

المواصفات القياسية:

يوفى المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 881 والمواصفات الأوروبية BS EN 12004 والمواصفات القياسية المصرية ٤١١٨.

مجالات الاستخدام:

- مونة لاصقة للحديد والحرسانة والخشب..... إلخ.
- زرع حديد التسليح بالحرسانة المسلحة.
- جراوت أسفل الركائز والماكينات.
- ملء الشروخ والفجوات بالحرسانة.
- ملء العرائس للبلاط المقاوم للكيمياويات.

المميزات:

- جراوت عديم الانكماش.
- مقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية.
- مقاومة إتصاق عالية للحرسانة والحديد والاحشاب.
- مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات.

يتبع...

كيمابوكسى ١٦٥
(تابع)

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون	:	رمادى
نسبة المواد الصلبة	:	١٠٠٪
الكثافة (كجم/ لتر)	:	١٦٩٥ ± ٠٠٢
نسبة الخلط A:B بالوزن:	:	١٢ : ١
وقت التشغيل	:	٢ ساعة
الجفاف الابتدائى	:	٨ ساعة
الجفاف النهائى	:	٢٤ ساعة (للتحميل الخفيف)
التصلد التام	:	٧ أيام (للتحميل الكامل)
أقل درجة حرارة تشغيل:	:	١٥ °س
مقاومة الضغط (ASTM D 695):	:	< ٨٠٠ كجم/ سم ^٢
مقاومة الانحناء (ASTM D 790):	:	< ٤٠٠ كجم/ سم ^٢
مقاومة القص الثاقب (ASTM D 732):	:	< ٢٥٠ كجم/ سم ^٢
مقاومة التماسك بالخرسانة (ASTM C 882):	:	< ١٠٣ كجم/ سم ^٢
معدل الاستهلاك النظري:	:	٢ كجم/ م ^٢ لسك ١ م

يتبع...

كيمابوكسى ١٦٥ (تابع)

المقاومة الكيمايائية لمادة كيمابوكسى ١٦٥ : (مدة الغمر ٧ يوم)

ex	50%	هيدروكسيد صوديوم	ex	50%	حامض كبريتيك
ex	50%	هيدروكسيد بوتاسيوم			
ex	30%	نترات امونيوم	ex	20%	حامض هيدروكلوريك
ex	كبروسين	مواد بتروولية	g	25%	
g	بنزين				
ex : لا تلين + لا تكون فقاعات + لا تغير في اللون : g : لا تلين + لا تكون فقاعات + تغير طفيف في اللون :			g	50%	حامض فوسفوريك
			ex	10%	حامض نيتريك
			g	20%	
			ex	5%	حامض الخليك
			g	20%	

طريقة الاستعمال :

- يمكن صب كيمابوكسى ١٦٥ (المونة اللاصقة) بعد خلط المركبين خلطاً جيداً.
- ويجب أن تكون ثقب الأسيار والفواصل أو الأسطح المراد لحامها نظيفة خالية من الأتربة والزيت وسقط المونة.
- ويفضل التنظيف باستعمال مسدس الرمل (أنظر تفاصيل زرع أشاير حديد التسليح أدناه).
- ملء حمامات البلاط المقاوم للأحماض مثل سورنجا يتم ملء اللحم بعرض لا يقل عن ٥ م ولسمك البلاطة مع تسوية سطح المونة.
- **ملحوظة :** فى حالة العمل تحت الماء يتم غمر وعاء يحتوى المخلوط B+A ويتم العمل بواسطة غطاس مدرب.
- يتم تنظيف الأدوات المستعملة مباشرة بكييم سولف ١ .

يتبع...

**كيمابوكسى ١٦٥
(تابع)****خطوات زرع حديد التسليح بالخرسانة :**

- تحديد اماكن التوزيع حسب الرسومات التصميمية.
 - عمل الثقوب بقطر يزيد بمقدار ٢ - ٤ م عن قطر السيخ المطلوب زرعة وبعيق ٧ - ١٠ مرة قطر السيخ.
 - تنظيف الثقب بالهواء المضغوط ثم دهان وجهه تحضيرى بمادة كيمابوكسى ١٥٠.
 - ملء حوالى ٧٠٪ من العمق بمادة كيمابوكسى ١٦٥ بعد خلط المركبين A,B خلطاً ميكانيكياً جيداً لمدة ثلاثة دقائق.
 - وضع السيخ أو الإشارة المطلوب تزييعها مع المحافظة على استقامتها فى الموضع المحدد وتسوية المونة الايبوكسية الزائدة وتترك المادة للصلادة النهائية.
- ملحوظة :** يمكن الزرع بعمل مونة كيمابوكسى ١٥٠ بأضافة مواد مائنة له بالنسبة المناسبة للوصول للقوام المطلوب كحل مرادف للمونة الايبوكسية الجاهزة (كيمابوكسى ١٦٥).

أحتياطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل فى مكان جيد التهوية.
 - تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
 - فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
 - فى حالة تلوث الأعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائى.
 - لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.
- التخزين والصلاحية :** لمدة عامين فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.
- العبوات :** ١ كجم أو ٦ كجم (مجموعة من مركبين أ، ب)