


أديكور M (Plus)



مركب أسمنتى عازل للمياه ومعوق لتسرب الحرارة والصوت بتكنولوجيا النانو، ثورة فريدة فى عالم المنتجات الأسمنتية العازلة للمياه بأستخدام أبحاث الفضاء (nasa-nano-tech).

وصف وخواص المنتج:

- أحدث تطوير فى عالم المنتجات الأسمنتية العازلة بإضافة خواص جديدة وعديدة (عزل المياه - معوق لتسرب الحرارة - امتصاص الصوت - منع التكثيف - توفير الطاقة) عند استخدامه كطبقة عزل نهائية بدون تغطية إضافة إلى إنه صديق البيئة، يتكون أساساً من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مألثة من الكوارتز المدرج إضافة إلى مواد مألثة أخرى تحوي كرات دقيقة الحجم للغاية داخل كلا منها فراغ لمنع تسرب المياه ومعوق لتسرب الحرارة والصوت خلالها عند استعماله كطبقة عزل نهائية للأسطح والمنشآت المائية.

مجالات الاستخدام:

- يستخدم كطبقة عزل نهائية (بدون تغطية) للأسطح النهائية للمنشآت السكنية ذات الميول المناسبة نحو المزاريب.
- يستخدم كطبقة نهائية لأعمال عزل المنشآت المائية كحمامات السباحة فوق سطح الأرض وكذلك خزانات المياه العلوية من الخرسانة المسلحة.

مزايا المنتج:

- دهان أسمنتى نهائي عازل بلون أبيض فائق الجودة لعزل المياه ومعوق تسرب الحرارة وتحسين معاملات إمتصاص الصوت ومانع للتكثيف.
- له مقاومة عالية لنفاذية المياه والرطوبة والتغيرات الجوية والحرارية.
- يستعمل كطبقة عزل نهائية (بدون تغطية) للأسطح النهائية ذات الميول المناسبة نحو مزاريب صرف الأمطار.
- أيضاً عند دهانه كطبقة نهائية لعزل الاسطح النهائية يتصص الأصوات الخارجية وبالتالي يوفر جو مريح لقاطني الادوار النهائية.
- لا يحوي اية مواد ضاره بالبيئة أو الصحة العامة.
- مقاوم لتكون البكتيريا والفطريات حتي مع الرطوبة العالية.

يتبع ...

أديكور M (Plus)
(تابع)

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون	:	أبيض
الكثافة (مسخوق)	:	١٠٥ ± ٠.٠٢ (كجم / لتر)
نسبة الخلط بالوزن (أديكور M (Plus) : ماء):	:	١ : ٥
نفاذية المياه طبقاً لـ (DIN 1048) (عند ٧ ضغط جوى):	:	صفر
الحد الأدنى لأوجه الدهان	:	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك للطبقة الواحدة	:	١٠٥ ± ١٠٥ كجم / م ^٢
معدل الاستهلاك الكلى (كجم/م ^٢)	:	٣ + ٧٥ ع حيث (ع) تمثل ارتفاع ضغط المياه المؤثر (بالمتر)

طريقة الاستعمال :

- يخلط الأديكور M (Plus) والماء بنسبة ٣ : ١ بالحجم (١٠ لتر ماء تضاف الي ٥٠ كجم الأديكور M (Plus)) حتي الوصول به إلي قوام مثل الروبه الدهان بالفرشه أو الرش الميكانيكي .
- تدهن الأسطح الخرسانية بعد ترطيبها بالمياه .
- لتحسين التماسك مع السطح الخرساني يمكن إضافة أديبوند ٦٥ بنسبة ٤ ٪ من وزن الأديكور M (Plus) .
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق .
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال .

أحتياجات الأمان :

- نظراً لارتفاع قلوبية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا :
- يجب إرتداء القفازات والأفرو ل والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق .
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه .
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل .
- **التخزين والصلاحيه :** لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين جافة مناسبة .
- **العبوات :** شكاير ٥ كجم / ٢٥ كجم / ٥٠ كجم .