أديكور M

مركب أسمنتى عازل للمياه.

المواصفات القياسية :

- منتج يوفى اشتراطات المواصفة EN 1062-1.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب لعزل مشاريع مياه الشرب.
- مطابق للكود المصرى لأعمال عزل الرطوبة والمياه فى المبانى.

مجـال الاسـتعمال :

- خزانات المياه العلوية والأرضية / حمامات السباحة / أحواض محطات الصرف الصحى وآبار التحليل على أن تتم حماية العزل بطريقة مناسبة / وحدات محطات مياه الشرب / المنشآت تحت الأرض والبدرومات / السدود ومراسى السفن والأحواض والأهوسة / الحجرات الرطبة وغرف التجفيف / أساسات واكتاف الكبارى / محطات استخراج البترول / محطات توليد القوى.

المميزات :

- أديكور ام يشكل طبقة صلبة مقاومة لنفاذية المياه ودائمة كجزء لا يتجزأ من العنصر الخرسانى حيث يتغلغل داخل المسام مكوناً كريستالات صلبة.
- لا يؤثر بأية أضرار لمياه الشرب.
- يصلح لعزل الخزانات الخرسانية العلوية والتى تحت منسوب المياه الجوفيه.
- في بعض الحالات لا يحتاج لطبقات حماية.
- مقاوم للأملاح وكيماويات التربة العدوانية.
- يصلح للعزل الموجب والسالب.
- مقاومة إلتصاق عالية بالخرسانة.
- حماية العناصر الخرسانية من صدأ حديد التسليح.

يتبع...

أديكور M
(تابع)

الخـــواص الفنيـــة : (عند ٢٥ °م)

اللـــون	:	رمـــادى / أبيـض
الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر)	:	١٫٧٥ ± ٠٫٠٥
الكثافة (مونة جاف) (كجم/لتر)	:	٢٫٠٠ ± ٥ ٪
النفاذية DIN 1048	:	مطابق (سمك ٣ مم)
مقاومة الضغط ASTM C 109	:	٣١٧ ± ٢ ٪ (بعد ٢٨ يوم)
الحد الأدنى لأوجه الدهان	:	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك : للطبقة الواحدة	:	١٫٢٥ – ١٫٥ كجم/م٢ بسمك ٠٫٧ مم

معدل الاستهلاك الكلى (كجم/م٢) ٣ + ٠٫٧٥ ع (حيث «ع» تمثل ارتفاع ضغط المياه المؤثر (بالمتر)).

طريقة الاستعمال :

- يخلط الاديكور إم والماء بنسبة ٢ : ١ بالحجم (١٣ – ١٥ لـتـر ماء تضاف إلى ٥٠ كجم اديكور إم) حتى الوصول به إلى قوام مثل الروبة للدهان بالفرشة أو الرش الميكانيكى.
- تدهن الأسطح الخرسانية بعد ترطيبها بالمياه.
- لتحسين التماسك مع السطح الخرسانى Fair Face يمكن إضافة أديبوند ٦٥ أو أديبوند لمياه الخلط بنسبة ٤٪ من وزن الاديكور إم.
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشاة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

أحتياطات الأمـــان :

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسه لذا :
  - يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
  - فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
  - غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخـــزين والصلاحية : لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبـــوات : شكاير ٥ كجم / ٢٥ كجم / ٥٠ كجم

المقـر الرئيسى : ٣١٩ – ٤٣ شارع الهرم – الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ – ٣٥٨٥٤٠٨٤ – ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خـدمة العمـلاء Customer Service