

سيروتكت M2 (F)

دهان بيتوميني مسلح بالألياف وحاوي للمذيبات للاستعمال على البارد.

مجال الاستعمال:

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والمباني.
- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح الماء.
- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية.

المواصفات القياسية: (ASTM D 4479 (Type 1

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/لتر):	٠.٠٩ ± ٠.٠٥
نسبة البيتومين:	٦٠ - ٧٠ %
المخفف:	نפט معدنى (٥ - ١٠%) اذا لزم
معدل الاستهلاك:	٢-٣ م ^٢ / كجم / وجه

طريقة الاستعمال:

- يجب تنظيف الأسطح جيداً وأن تكون جافة قبل الدهان.
- يتم تقليب محتويات سيروتكت M2 (F) جيداً ويسمح التخفيف بالنفت بحد أقصى ١٠%.
- يمكن استخدام سيروتكت M2 (F) بالفرشاه أو الرولة أو بالرش.
- يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال والسمك المطلوب.

ملحوظة:

- للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تضييرى مخفف بنسبة ١٥% بالنفت قبل أوجه الدهان المطلوبة.
- التخزين:** لمدة ٦ شهور فى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ١ كجم / ٢ كجم / ١٥ كجم / ١٢٠ كجم.