

سيتوكس فكس

مونة ترميم وعزل سريعة الشك والتصلد (خلال خمس دقائق) .

المواصفات القياسية:

تطابق الكود المصرى للعزل ضد الرطوبة والمياه.

مجالات الاستعمال:

- غلق الفجوات والفواصل فى الخرسانة والحوائط والأرضيات الجاهزة ولعمليات الترميم الخاصة السريعة.
- تستعمل لأعمال الترميم والعزل وغلغ الفجوات ضد تسرب المياه القوية .
- غلق الفتحات حول مداخل ومخارج التركيبات الصحية والكهربية فى المنشآت المائية .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر): 1.02 ± 0.02

الكثافة (مونة جافة) (كجم/لتر): 2.02 ± 0.02

مقاومة الضغط ASTM C 109: 265 ± 5 كجم/سم^٢

معدل الاستهلاك: ٢ كجم / لتر

طريقة الاستعمال:

- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء الضعيفة .
 - يخلط سيتوكس فكس بالماء فقط ويمكن إضافة قليل من الرمل بحد أقصى ١ : ١، ولكن بدون إضافة أى مواد رابطة أخرى مثل الأسمنت أو الجير أو الجبس .
 - تخلط المادة بكميات صغيرة بحيث يمكن استخدامها خلال فترة تشغيل لا تتعدى دقيقتين .
 - يبدأ الشك بعد دقيقتين من تمام الخلط ومن غير الممكن فى هذه الحالة إضافة ماء للخلط أو الاستمرار فى تشغيلها.
 - تنظف الأدوات المستخدمة مباشرة بالماء بعد الاستعمال.
- التخزين والصلاحيية: لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وجو جاف.**
- العبوات: ١ كجم / ٥ كجم / ١٥ كجم / ٢٥ كجم**