

**برايمر سيروبلاست  
S 350**

دهان تحضيرى مادة حشو الفواصل البيتومينية أساسه بيتومين مخفف بالمذيبات.

**مجالات الاستعمال:**

- تستعمل هذه المادة كدهان تحضيرى مادة حشو الفواصل سيروبلاست S 350.
- تستعمل هذه المادة فى الفواصل الأفقية والرأسية والمائلة.
- تستعمل هذه المادة فى الفواصل الداخلية والخارجية.

**الخواص الفنية:**

الكثافة:	0.90 ± 0.05 كجم/ لتر
اللزوجة:	٢ بواز
نسبة المواد الصلبة:	٤٥ - ٥٠ %
زمن الجفاف الابتدائى:	٤ ساعات
زمن الجفاف النهائى:	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك:	حوالى ٢٥% من كمية سيروبلاست S 350 المستخدمة

**طريقة الاستعمال:**

- يجب تنظيف الفواصل جيدا من الاتربة والمواد العالقة بها قبل دهان المادة.
  - يجب تقليب المادة جيدا قبل الاستخدام.
  - تدهن هذه المادة بالفرشاه ويكتفى بدهان طبقة واحدة منها.
  - تغسل الادوات المستخدمه بالكيروسين بعد الانتهاء من الدهان.
- التخزين والصلاحيه:** لمدة ١٢ شهراً فى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ٣ كجم / ١٥ كجم.