بوتيل ربر CMB

مادة حشو فواصل دائمة المرونة متعددة الأغراض للفواصل المضغوطة .

مواصفات عامة :

- مادة حشو فواصل أساسها البوتيل ومواد مالئة خاصة على هيئة شريط مرن مبثوق على ورق تحرير سيليكوني جاهز الإستخدام مباشرة فى أماكن الفواصل.

مجال الأستخدام :

- مناسبة للفواصل المعرضة لضغط مستمر بعد أعمال الحشو .
- فى المبانى المختلفة والمبانى سابقة التجهيز للفواصل المعرضة للإنضغاط، كمانع تسرب للمياه والهواء والأتربة.
- فواصل تجليد الواجهات ومانع تسرب لفواصل التراكب في أنظمة عزل الأسطح.
- فى وحدات المكاتب الجاهزة (الكرافانات) وحول أماكن تثبيت فتحات التكيف والكهرباء والأبواب والشبابيك وغيرها .
- فى السيارات حول أماكن اتصال المواد المختلفة ببعضها كالزجاج والصاج وأسقف السيارات المعرضة للشمس .
- مصانع الأبواب والشبابيك الجاهزة للحشو حول الزجاج المستخدم .
- فواصل المطابق وغرف التفتيش فى اعمال الصرف الصحى والمياه .

المميزات :

- مقاومة الرطوبة والمياه والأشعة فوق البنفسجية ولا يتأثر بالعوامل الجوية.
- عازل للصوت والضوضاء.
- قوة إلتصاق عالية بمختلف مواد البناء والمعادن والبلاستيك.
- دائم المرونة لا يتأثر بمرور الوقت وخالي من المذيبات.
- سهل التشغيل لا يحتاج معدات خاصة وليس له أضرار أثناء التشغيل.
- قابل للأستخدام في الفواصل المنحنية وشديدة الإنحناء.
- أقتصادي لا ينتج منه هالك.
- منتج جاهز للحشو بالفواصل مباشرة دون أية عمليات خلط أو معدات فرد وخلافه.

يتبع ....

بوتيل ربر CMB
(تابع)

الخـــواص الفنيـــة : (عند ٢٥ °م)	
اللـــــون :	أســـود
الـقـطـــر :	١٥ مـم ± ١٠٪
الكـثـافـة :	١٫٧ ± ٠٫٠٥ جم/ سم٣
إلتصاق الشـــد الديناميكي:	٤٠ نيوتن/ سم٢
إلتصاق القـص الديناميكي:	١٢ نيوتن/ سم٢
إلتصـــاق التقـشـــيـر :	٧ نيوتن/ سم
معدل انتقال بخار الرطوبة (ISO 9932):	٠٫١٧ جم/ م٢/ ٢٤ ساعة/ مـم
مـقـــاومـــة الـحـــــرارة:	-٤٠ ° حتى +٩٠ س°
درجة حـرارة التشـغيل:	+٥ حتي +٤٠ س°
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية :	مقاومة فائقة
المقاومة الكيميائية :	مقاومة جيدة للقلويات والأحماض المختلفة
نسبة امتصاص المياه :	لا يوجد

طريقة التشغيل :

- يجب ان يكون السطح جافاً نظيفاً خالياً من الغبار والأتربة والشحوم وغيرها .
- يوضع البوتيل ربر سى إم بى مباشرة من اللفات على أحد سطحى الفاصل والضغط عليه بشكل كافي لتحقيق إلتصاق أولي جيد ويتم نزع الورق المغلف لمادة الحشو ثم نضغط السطح الآخر للفاصل علي مادة الحشو .

التخزين والصلاحية : ٢٤ شهر فى ظروف جافة (٢٠ ° م) في عبواتها الأصلية المغلقة.

العـبـوات :

- كراتين تحتوى على ١٤ لفة للكرتونة.
- اللفة تحتوي علي ٣ متر طولي

المقـر الرئيسى : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

16172 خـدمة العمـلاء Customer Service