كيم فلكس ١٤٠

مركب حشو فواصل التمدد الأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد مقاوم لزيت الوقود دائم المرونة.

المواصفات القياسية :

- يوفي المواصفات ASTM C 920.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعزل مشاريع الصرف الصحي.

المواصفات العامة :

- مركب خالي من المذيبات أساسه راتنج البولي يوريثان المعدل المرن والقار المعدل.
- دائم المرونة ومناسب لحشو الفواصل الأفقية المعرضة للتمدد والانكماش المستمر للمنشآت الخرسانية والحديدية.

الخـــواص الفنيـــة : (عند ٢٥ °م)	
اللـــــون :	أسود
القـــــوام :	ملء بالمسدس ويتوفر كيم فلكس ١٤٠ بورنج قابل للصب
نسبة المواد الصلبة :	١٠٠٪
الكثافة (كجم/لتر) :	١٫٦٠ ± ٠٫٠٤
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	١ : ٧
فترة التشغيل :	٩٠ دقيقة (وتقل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الشك الابتدائي :	٢٤ ساعة
الصلادة النهائية :	٧ أيام
معدل الاستهلاك النظرى :	٠٫٦٥ كجم / للمتر الطولي (لقطاع ٢ × ٢ سم)

مجال الاستعمال والمميزات :

- مناسب للاستعمال في الأجواء الحارة والباردة وعالي المقاومة للماء، ماء البحر البترول، غاز العادم، الزيوت، القلويات، الأحماض، والكيماويات (أنظر المقاومة الكيميائية بالنشرة الإنجليزية).
- له مقاومة عالية جداً للاحتكاك والصدمات ولذا فهو مناسب للفواصل المعرضة للحركة الثقيلة.
- ملء فواصل الطرق الخرسانية - ممرات الطائرات - أرضيات مصانع التقطير وخلافه.
- ملء وصلات الأنابيب وحيث تمر الأنابيب خلال المنشآت.

يتبع ....

المقر الرئيسي : ٣١٩ - ٤٣ شارع الهرم - الجيزة
تليفون : ٣٥٨٥٤١١٨ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٣٩١٧ فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨
Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg
16172 خدمة العملاء Customer Service

كيم فلكس ١٤٠ (تابع)

طريقة الاستعمال :

- تنظف جوانب الفواصل جيداً من الزيوت والدهون والأتربة وخلافه.
- يتم تثبيت حشو خلفي (باكنج رود) داخل الفاصل للتحكم في كمية المادة المستخدمة ويستحسن أن لا يزيد عمق الفاصل عن اتساعه.
- تحتاج جوانب الفواصل عادة لدهان تحضيري من البرايمر كيم فلكس قبل صب الكيم فلكس ١٤٠ والكمية اللازمة من البرايمر حوالي ٢٪ من كمية مركب ملء الفاصل.

التخـزين : ١٢ شهر في أوعيتها المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبــوات : مجموعة من مركبين زنة ٥ كجم.