

برايرم سيتوكول

دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل .

المواصفات العامة :

- برايرم سيتوكول منتج منخفض اللزوجة علي هيئة مركبين شفاف اللون أساسه إيبوكسي معالج حاوي للمذيبات .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	شفاف
نسبة المواد الصلبة :	٢٣٪ ± ٢٪
الكثافة (كجم/ لتر) :	٠.٠٩ ± ٠.٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	٤ : ١
فترة التشغيل :	٤ ساعات (وتقل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائي :	ساعتان
زمن الجفاف النهائي :	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك :	٢٠ جم/م ^٢ (لقطاع ٢×٢ سم)
(ويعتمد على مسامية السطح ومدى التحكم فى هالك الاستعمال)	

مجال الإستعمال :

- برايرم تحضيرى لمركبات حشو الفواصل من البولي سلفيد مثل سيتوكول ٣٠٠٠ ، سيتوكول ٣٠٠٠ بي يوا، سيتوسيل ٤٠٠ ، ٤٠٠ إن .
- فى الفواصل الإنشائية المختلفة (تمدد - إنكماش - هبوط).

طريقة الإستعمال :

- يجب أن تكون أسطح جوانب الفاصل نظيفة خالية من الأتربة و الزيوت و الشحوم كما يجب أن تكون حواف الفاصل سليمة و قوية .
- يتم خلط محتويات العبوتين أ+ ب بالكامل أو أخذ الكمية المطلوبة بنسبة وزنية .
- تدهن جوانب الفاصل بفرشة بمقاس مناسب خلال فترة التشغيل .
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف أ .
- التخزين :** لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة و فى عبوات مغلقة .
- العبوات :** مجموعة من مركبين ١ كجم .