

**سى آر سيل**

دهان واقى للأسطح الأسفلتية والحرسانية ضد المواد البترولية والمواد السكرية والأحماض العضوية .

**وصف المنتج :**

سى آر سيل دهان على شكل روبة أساسه مادة المطاط المكثور ويتكون من مركب واحد أسود اللون .

**الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)**

الكثافة (كجم/لتر): ١,١٥ ± ٠,٠٣

معدل الاستهلاك: ٢٥٠ - ٣٠٠ جم/م<sup>٢</sup> / وجه

**طريقة الاستعمال :**

- ينظف السطح جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم وأية مواد مفككة غريبة .
- تترك الأسطح المنشأة حديثاً لفترة لا تقل عن أسبوعين للأسطح الأسفلتية وأربعة أسابيع للأسطح الحرسانية.
- يراعى ألا تزيد درجة حرارة السطح المطلوب دهانه عن ٤٠ م° وفى الاجواء شديدة الحرارة يتم الدهان ليلاً لضمان تجانس الدهان وعدم ظهور أية عيوب.
- يتم فرد مادة سى آر سيل بالمساحة الكاوتشوية ويوزع بانتظام على السطح.
- يترك الدهان لمدة ٢٤ ساعة عند ٢٠ م° قبل الاستعمال الشاق.
- فى حالة الأرضيات المعرضة لأحمال عالية وتعرض دائم للمواد البترولية يتم بالاضافة للخطوات السابقة دهان وجه أولى من مادة الأديكون الشفافة.
- ثم يتم دهان وجه نهائى فوق طبقة سى آر سيل من مادة كيمابرين.

**التخزين :** لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات : ١٦ كجم**