

كونفلو

مركب تسوية الأرضيات ذاتى السيولة .

المواصفات القياسية :

كونفلو يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1050

وصف المنتج :

مركب مسحوق أسمنتى معالج كيميائياً بلدائن صناعية ، مع كوارتز مدرج من ٠.١٥ - ١ مم وإضافات خاصة لزيادة قابلية التشغيل والإلتصاق ومنع الأنكماش، يكون بعد خلطه بالماء مونة لدنة سائلة سريعة التصلب ذات قابلية للتسوية الذاتية .

مجال الاستعمال :

تسوية وتنعيم الأرضيات الخرسانية قبل تركيب القنيل والموكيت وخشب الدوكش وغيرها.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	رمادى
نسبه خلط الماء :	حوالى ١٠ ٪ بالوزن
الكثافة (مونة جافة) (كجم/ لتر) :	٢٠٢ ± ٠.١٠٥
مقاومة الضغط ASTM C348 :	٤٠٠ - ٤٩٠ كجم/سم ^٢ بالوزن (حسب نسبة ماء الخلط)
معدل الاستهلاك (النظرى) :	٢٠٢ كجم / م ^٢ / مم

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون الأسطح صلبة خالية من الأتربة والمواد الغريبة والزيت والشحوم... إلخ .
- يضاف مسحوق الكونفلو إلى كمية الماء اللازمة بالتدرج مع استمرار التقليب باستعمال قلاب كهربائى حتى تصبح متجانسة تماماً (١٠ - ١٢) لتر ماء عادة لكل ١٠٠ كجم كونفلو.
- تصب المونة يدوياً أو باستعمال المضخات وتوزع بالاستعانة بالقدة أو المسطرين بسبك حتى ٥ مم للطبقة الواحد.

- عند الحاجة لتنفيذ سمك أكبر من ٥ سم فيجب التنفيذ على طبقات كل ٢٤ ساعة على الأقل .

التخزين والصلاحيه : لمدة ١٢ شهر ويجب التخزين تحت ظروف تخزين مناسبة وفي مكان جاف .

العبوات : شكاير ٢٥ كجم ، ٣٠ كجم