

كونفلو BR

مركب تسوية الأرضيات ذاتي السيولة .

الوصف :

- مركب مسحوق أسمنتى معالج كيميائياً بلدائن صناعية مع كوارتز وبازلت مدرج من ١ - ٤ مم وإضافات خاصة لزيادة قابلية التشغيل والالتصاق ومنع الانكماش.
- يكون بعد خلطة مونة لدنة، سائلة سريعة التصلب ذات قابلية للتسوية الذاتية.
- كونفلو بى أريوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1134.

مجال الاستعمال :

- يستعمل لتغطية وتسوية وتنعيم الأرضيات الخرسانية قبل تركيب أرضيات الفينيل والموكيت وخشب الدوكش وغيرها.
- يستعمل فى تطبيقات الأرضيات ذات التدفئة التحتية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	رمادى
نسبة خلط الماء :	حوالي ١٠ ٪ بالوزن
الكثافة (مونة جافة) (كجم/لتر) :	٢٠٣٠ ± ٠.٠٥
مقاومة الضغط ASTM C 348 :	٤٥٠ - ٥٥٠ كجم/سم ^٢ (حسب نسبة ماء الخلط)
معدل الاستهلاك النظرى :	٢٠٣ كجم/م ^٢

طريقة الاستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح صلبة خالية من الأتربة والمواد الغريبة والزيوت والشحوم..... إلخ.
- يضاف مسحوق الـ كونفلو بى أرى إلى كمية الماء اللازمة بالتدريج مع استمرار التقليب بأستعمال قلاب كهربائى حتى تصبح متجانسة تماماً (١٠ لتر ماء عادة لكل ١٠٠ كجم كونفلو بى أرى).
- تصب المونة يدوياً أو بأستعمال المضخات وتوزع بالاستعانة بالقدة أو المسطرين.
- **التخزين والصلاحيّة :** لمدة ١٢ شهر ويجب التخزين تحت ظروف تخزين مناسبة وفى مكان جاف.
- **العبوات :** شكاير ٢٥ كجم، ٥٠ كجم.