

كيما سبارتك

دهان نهائي خالى من المذيبات بأساس بولى أسبارتك.

الوصف:

- كيما سبارتك هو دهان بأساس بولى أسبارتك خالى من المذيبات تقريبا.
- يعطى طبقة صلبة بها مرونة محددة ذات عمر طويل الأمد.
- الدهان المثالى للأرضيات ثلاثية الأبعاد 3D والميتالك.

مجال الاستخدام:

- صالات العرض / الفنادق والمطاعم / الاستاد الرياضى / المصانع الكيماوية / الخزانات المعرضة للعوامل الجوية.

المميزات:

- زمن جفاف معتدل.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
- يحتفظ بلمعانه الشديد.
- قوى الالتصاق بالأسطح المختلفة.
- مقاومة عالية للبرى والصدم.
- VOC = صفر تقريبا.
- يمكن تنفيذه بأسماك تصل إلى ٤٠٠ ميكرون.
- حماية عالية للأسطح الحديدية من التآكل.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

اللون:	شفاف / أبيض / ملون
نسبة المواد الصلبة:	٩٧٪
الكثافة:	١٠١ جم/سم ^٣ (للشفاف)
نسبة الخلط:	١٠٥ (A) : ١ (B) (للشفاف)
وقت التشغيل:	١٥ دقيقة (للشفاف)
جفاف اللمس:	١ ساعة (للشفاف)
التصلد النهائى:	٣-٤ يوم (حسب درجة الحرارة)
معدل الاستهلاك النظرى:	٤٦٠ جم/٢م ^٢ لسمك ٤٠٠ ميكرون

يتبع

كيما سبارتك
(تابع)**طريقة الاستعمال :**

- يجب أن تكون الأسطح جافة نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والأجزاء السائبة ودرجة الحرارة لا تقل عن ١٠°س.
- يجب دهان وجه تحضيرى من كيما بوكسى RGL ١٥٠ للأسطح الخرسانية وكيما بوكسى ١٣١ للأسطح الحديدية وكيما بوكسى ١٣١ برايمكس للأسطح من الحديد المجلفن.
- يقلب جيداً كلا من المركبين A, B على حدة لمدة دقيقة ثم إضافة المركب B إلى المركب A وخلطهما جيداً لمدة دقيقة أخرى وذلك بخلط ميكانيكى على السرعة البطيئة.
- دهان المخلوط مباشرة بالرولة أو الفرشاه أو مسدس الرش مع مراعاة وقت التشغيل والسبك المطلوب.
- يترك الدهان للتصلد النهائى قبل الاستعمال بعيداً عن الأتربة والملوثات.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف A.

احتياطات الأمان :

- يراعى العمل فى أماكن جيدة التهوية.
- يراعى ارتداء القفازات والنظارات والملابس الواقية أثناء العمل.
- عند سقوط المادة على الجلد تغسل بسرعة بالصابون وكمية وفيرة من المياه.
- عند ملامسة المادة للعين تغسل فوراً بكمية وفيرة من المياه ويستشار الطبيب.
- يمنع الأكل أو التدخين أثناء العمل.
- التخزين :** لمدة عام فى عبواته المغلقة وتحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** ١ كجم (مجموعة من مركبين)