

# CMB

G R O U P

الطرق الحديثة لترميم وتقوية  
وحماية المنشآت الخرسانية

## الصفحة

٢-١	..... الباب الأول: أهمية ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية
٣	..... الباب الثاني: أسباب حدوث العيوب بالمنشآت الخرسانية
٣	..... ١/٢: قصور التصميم الإنشائي وإهمال التفاصيل الإنشائية
٣	..... ٢/٢: القصور في طريقة التنفيذ
٤	..... ٣/٢: عيوب مكونات الخرسانة
٤	..... ٤/٢: إهمال العزل المائي والحراري
٤	..... ٥/٢: تعرض المنشأ لعوامل لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم
٥	..... الباب الثالث: أسباب وطرق تجنب شروخ الخرسانة
٥	..... ١/٣: شروخ الخرسانة الطازجة ( حديثة الصب )
٥	..... ١/١/٣: شروخ الانكماش للخرسانة الطازجة
٦	..... ٢/١/٣: شروخ الهبوط
٦	..... ٢/٣: شروخ الخرسانة المتصلدة
٦	..... ١/٢/٣: شروخ انكماش الجفاف
٧	..... ٢/٢/٣: شروخ التمدد الحراري
٧	..... ٣/٢/٣: شروخ التفاعلات الكيميائية
٨	..... ٤/٢/٣: الشروخ الناتجة من تأثير العوامل الجوية
٨	..... ٥/٢/٣: شروخ صدأ حديد التسليح
٩	..... ٦/٢/٣: الشروخ الناتجة عن سوء طريقة التنفيذ
١٠	..... ٧/٢/٣: الشروخ الناتجة عن زيادة الاحمال أثناء التنفيذ
١٠	..... ٨/٢/٣: الشروخ الناتجة عن أخطاء التصميم والتفاصيل الإنشائية

## الصفحة

١١	..... الباب الرابع: المواد المستعملة في ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية
١٧-١١	..... ١/٤: إضافات الخرسانة
١٨	..... ٢/٤: الخرسانة الخاصة لأعمال الترميم
١٩	..... ٣/٤: المونة والخرسانة الأسمنتية البولمرية
٢٠	..... ٤/٤: المونة والخرسانة البولمرية
٢٤-٢١	..... ٥/٤: خرسانة الألياف
٢٤	..... ٦/٤: المونة الأسمنتية المسلحة بالألياف
٢٥	..... ٧/٤: المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الانكماش
٢٧-٢٦	..... ٨/٤: المواد اللاصقة لأعمال الترميم
٢٧	..... ٩/٤: المواد الإيبوكسية لحقن الشروخ
٢٩-٢٨	..... ١٠/٤: المواد الإيبوكسية لحماية الخرسانة والحديد
٣٠	..... الباب الخامس : طرق ترميم وتقوية المنشآت الخرسانية
٣٠	..... ١/٥: معالجة الشروخ
٣٠	..... ١/١/٥: معالجة الشروخ الشعيرية غير النافذة
٣٠	..... ٢/١/٥: معالجة الشروخ الأفقية قليلة الإتساع
٣٠	..... ٣/١/٥: معالجة الشروخ العميقة بطريقة الحقن
٣١	..... ٤/١/٥: معالجة الشروخ المتسعة
٣١	..... ٥/١/٥: معالجة شروخ المباني
٣٢	..... ٢/٥: تقوية وترميم الأعمدة الخرسانية
٣٢	..... ١/٢/٥: تقوية الأعمدة الخرسانية بقميص خرساني

## الصفحة

٣٥-٣٤	..... ٢/٢/٥: ترميم الأعمدة نتيجة وجود صدأ غير مؤثر في حديد التسليح
	..... ٣/٢/٥: ترميم الأعمدة بعمل قميص خرساني في حالتي وجود شروخ نافذة أو صدأ حديد
٣٧-٣٦	..... تسليح بنسبة عالية
٣٩-٣٨	..... ٤/٢/٥: ترميم الأعمدة بعمل قمصان حديدية
٤٠	..... ٣/٥: تقوية وترميم الكمرات الخرسانية
٤٠	..... ١/٣/٥: علاج صدأ حديد التسليح للكمرات بدون زيادة حديد التسليح والابعاد الخرسانية
٤٣-٤٠	..... ٢/٣/٥: علاج صدأ حديد التسليح وزيادته واعادة الغطاء الخرساني للكمرات
٤٥-٤٤	..... ٣/٣/٥: تقوية الكمرات بزيادة حديد التسليح و عمل قميص خرساني
٤٦	..... ٤/٣/٥: تقوية الكمرات بتثبيت شراخ حديدية
٤٧	..... ٤/٥: تقوية وترميم البلاطات الخرسانية
٤٧	..... ١/٤/٥: تقوية البلاطات الخرسانية بزيادة السمك من السطح العلوي
٤٨	..... ٢/٤/٥: تقوية البلاطات الكابولية بزيادة السمك من أعلى
٤٩	..... ٣/٤/٥: علاج صدأ الحديد بالبلاطات الخرسانية
٥١-٥٠	..... ٤/٤/٥: علاج صدأ حديد التسليح مع زيادة السمك وحديد التسليح
٥٣-٥٢	..... ٥/٥: تقوية الأساسات المنفصلة
٥٤	..... ٦/٥: تقوية وترميم الحوائط الخرسانية المسلحة
٥٤	..... ١/٦/٥: علاج صدأ حديد التسليح
٥٥	..... ٢/٦/٥: زيادة حديد التسليح والأبعاد الخرسانية
٥٦	..... الباب السادس: حماية المنشآت الخرسانية
٥٦	..... ١/٦: حماية المنشآت الخرسانية ضد تأثير العوامل الجوية
٥٦	..... ١/١/٦: حماية الواجهات الخرسانية الخارجية
٥٧	..... ٢/١/٦: حماية الهيكل الخرساني

## الصفحة

٥٧	..... ٢/٦: حماية المنشآت الخرسانية من تأثير العوامل الكيميائية
٥٨	..... ٣/٦: حماية المنشآت الخرسانية من تسرب المياه
٥٨	..... ٤/٦: حماية الأساسات الخرسانية ضد تأثير تسرب المياه
٥٩	..... ٥/٦: حماية الأرضيات الخرسانية ضد المواد الكيميائية والأحمال الميكانيكية
٥٩	..... ١/٥/٦: تقوية الأسطح الخرسانية وزيادة مقاومتها لتكون الغبار
٥٩	..... ٢/٥/٦: الدهانات الإيبوكسية للأرضيات الخرسانية
٦٠	..... ٣/٥/٦: الأرضيات من المونة الإيبوكسية
٦١-٦٠	..... ٦/٦: حماية الأسطح الخرسانية من تأثير الحرارة الجوية
٦٥-٦٢	..... صور من اعمال الترميم
٦٨-٦٦	..... شهادات

## أهمية ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية

### مقدمة:

ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية يعني بالمقام الأول عمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية الأساسية (مثل الأساسات والميدات والحوائط الساندة والأعمدة والكمرات والبلاطات والحوائط الحاملة) بغرض زيادة قوة تحملها لتقاوم الإجهادات التي سوف يتعرض لها المنشأ الخرساني بأمان كافي يتفق مع ما جاء في المواصفات القياسية والقواعد التطبيقية لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. وبالرغم من اختلاف الأسباب التي تؤدي الى ضرورة ترميم المنشأ الخرساني عن الأسباب التي تستدعي عمل التقوية أو الحماية فإن طرق العلاج تتشابه في الثلاث حالات المذكورة. ويمكن التفرة بين ترميم وحماية المنشآت الخرسانية وذلك على الوجه التالي:

### أولاً: ترميم المنشآت الخرسانية:

يتم ترميم المنشآت الخرسانية في حالة حدوث عيوب بالعناصر الإنشائية تؤدي الى تقليل مقاومة هذه العناصر للإجهادات التي يتعرض لها المنشأ وفي هذه الحالة يلزم عمل العلاج المناسب لإعادة العناصر الإنشائية الى حالتها الأصلية.

### ويكون الترميم ذا ضرورة رئيسية في الأحوال التالية:

- \* حدوث شروخ متنوعة في العناصر الخرسانية وقد تتسع هذه الشروخ وتصل الى انهيار كامل للعنصر الخرساني.
- \* حدوث صدأ لحديد التسليح
- \* حدوث انبعاج غير مسموح به في الكمرات الخرسانية
- \* حدوث ميل في الأعمدة
- \* حدوث هبوط في القواعد والأساسات
- \* حدوث تآكل في الاسطح الخرسانية نتيجة لتعرضها للمياه أو المواد الكيميائية أو عوامل البري والاحتكاك.

### ثانياً: تقوية المنشآت الخرسانية:

يتم تقوية المنشآت الخرسانية بغرض زيادة كفاءة العناصر الخرسانية بسبب تعرضها لأحمال أكبر من الاحمال التي تتحملها هذه العناصر بأمان كاف وليس بسبب وجود عيوب ظاهرة بهذه العناصر مثل الشروخ أو صدأ الحديد وغيرها.

### ويتم تقوية العناصر الخرسانية في الأحوال التالية:

- \* اكتشاف وجود أخطاء في التصميم الإنشائي بعد تمام التنفيذ.
- \* اكتشاف وجود أخطاء في طريقة التنفيذ بعد تمام التنفيذ .
- \* اكتشاف وجود عيوب في المواد المستعملة تؤثر على نوعية الخرسانة.
- \* الرغبة في زيادة كفاءة العناصر الإنشائية بعد تمام التنفيذ بغرض عمل تعديلات بالمبنى مثل زيادة الارتفاع أو التغير في استعماله.
- \* اكتشاف احتمال تعرض المبنى لأحمال لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم.

### ثالثاً: حماية المنشآت الخرسانية:

يتم تنفيذ طبقات الحماية للمنشآت الخرسانية عند تعرض العناصر الخرسانية لعوامل خارجية تؤثر على سلامة هذه العناصر سواء كانت هذه العوامل جوية أو كيميائية أو ميكانيكية.

#### ويتم حماية العناصر الخرسانية في الأحوال التالية:

- \* تعرض العناصر الخرسانية لتسرب المياه نتيجة لعدم كفاءة وصلات الصرف الصحي والمياه .
  - \* تعرض العناصر الخرسانية للعوامل الجوية التي تهاجم الخرسانة مثل الأمطار والرياح المحملة بالغازات الصناعية.
  - \* صدأ وتآكل حديد التسليح بفعل الأبخرة والغازات في المصانع المنتجة للمواد الكيميائية مثل مصانع الأسمدة وغيرها.
  - \* تعرض الأساسات للمياه الجوفية التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح والمواد الكيميائية التي تؤثر على الخرسانة وحديد التسليح.
  - \* تعرض الأسطح الخرسانية لعوامل البري والاحتكاك والصدم الناتج عن الأحمال الميكانيكية.
- وعادة يتم حماية العناصر الخرسانية قبل تعرضها للعوامل المذكورة، أما في حالة تعرض العناصر الخرسانية للعوامل المذكورة فترة كافية لحدوث أضرار واضحة بالخرسانة أو حديد التسليح فإنه يلزم ترميم العنصر الخرساني وإعادته الى حالته الأولى قبل البدء في تنفيذ طبقات الحماية المناسبة.

انهيار الغطاء الخرساني للأعمدة بسبب  
زيادة سمك الغطاء الخرساني فوق الأسياخ

### أسباب حدوث العيوب بالمنشآت الخرسانية

#### ١/٢ – قصور التصميم الإنشائي وإهمال التفاصيل الإنشائية

يعتبر القصور في التصميم وإهمال التفاصيل الإنشائية من أهم أسباب حدوث العيوب بالعناصر الإنشائية للمنشآت الخرسانية، وتختلف درجة التأثير ابتداءً من إنتشار الشروخ الشعرية الى الشروخ المتوسطة والكبيرة وانتهاءً بالانهيار الكامل.

#### ويرجع القصور في التصميم الى أحد الأسباب التالية:

\* عدم إتباع اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد التطبيقية لتصميم وتنفيذ الخرسانة المسلحة خاصة في حساب الأحمال المعرض لها المبنى والإجهادات الناتجة عن هذه الأحمال والإجهادات المفروض أن تتحملها القطاعات الخرسانية بأمان كاف.

\* اختيار نظام إنشائي غير مناسب لتوصيل الأحمال بطريقة واضحة حتى منسوب الأساسات.

\* الخطأ في الحسابات الإنشائية

\* إهمال عمل جسات بعدد كاف لتحديد خواص التربة ونوعية الأساسات المناسبة لهذه الخواص قبل البدء في اختيار نظام الأساسات المقترح.

\* عدم الإهتمام بتصميم ميادات قوية رابطة للأساسات وخاصة الميادات الرابطة لقواعد الجار.

\* استعمال نسب منخفضة في حديد التسليح تؤدي الى ضعف إجهادات القطاعات الخرسانية أو استعمال نسب عالية تؤدي الى صعوبة صب الخرسانة ووجود فراغات داخلها (ظاهرة التعشيش).

\* إهمال بعض الأحمال التي قد يتعرض لها المبنى مثل تأثير الرياح والزلازل وغيرها من العوامل الطبيعية.

\* الإهمال في تصميم فواصل التمدد والانكماش والهبوط والفواصل الإنشائية.

\* إهمال الظروف المحيطة بالموقع والتي قد تؤثر على التصميم مثل منسوب ونوعية أساسات المباني المجاورة والتغير المنتظر في منسوب المياه الجوفية.

\* إهمال عمل لوحات كافية للتفاصيل الإنشائية وجدول لتفريد حديد التسليح.

#### ٢/٢ – القصور في طريقة التنفيذ:

\* عدم الاهتمام بعمل تصميم عملي للخلطات الخرسانية باستعمال نفس المواد المستعملة في الموقع.

\* إهمال اختبار الجودة للخرسانة مثل تحديد درجة سيولة الخرسانة وتحديد مقاومة الانضغاط للمكعبات القياسية.

\* عدم الاهتمام باختبارات ضبط الجودة للمواد المستعملة في الخرسانة مثل:

\* التحليل الكيميائي لمياه الخلط

\* اختبار صلاحية الاسمنت

\* اختبار التدرج الحبيبي ومحتوى المواد الناعمة للركام

\* اختبار محتوى الاملاح ومقاومة الانضغاط للركام

\* اختبار الشد والمرونة لحديد التسليح

\* عدم استعمال المعدات الحديثة في خلط وصب ودمك الخرسانة

\* قلة كفاءة الشدات الخشبية للخرسانة مما يسبب عدم تحملها لأحمال الخرسانة والعمالة أثناء عملية الصب مما يضعف مقاومة الخرسانة.

\* اختيار أماكن غير مناسبة لفواصل الصب وعدم الاهتمام بمعالجة فواصل الصب بالطرق الصحيحة.

\* تنفيذ الغطاء الخرساني بسمك أقل أو أكثر من اللازم.



### ٣/٢- عيوب مكونات الخرسانة:

- \* استعمال ركام يحتوي على مواد لها قابلية التفاعل مع الأسمنت مثل استعمال الركام الذي يحتوي على مواد من السيلكا النشطة أو الكربونات أو الكبريتات .
- \* استعمال ركام غير مدرج أو يحتوي على مواد ناعمة أكثر من النسبة المسموح بها مما يتسبب في ضعف مقاومة الخرسانة.
- \* إهمال غسيل وهز الركام للتخلص من الأملاح التي تؤثر على سلامة حديد التسليح والتخلص من المواد الناعمة التي تؤثر على مقاومة الخرسانة كما جاء في المواصفات القياسية.
- \* استعمال أسمنت غير معلوم المصدر أو تاريخ الإنتاج أو طريقة التخزين مما يؤدي إلى ضعف مقاومة الخرسانة نتيجة لسوء التخزين أو انتهاء مدة الصلاحية .
- \* استعمال أنواع غير مناسبة من الأسمنت كاستعمال الأسمنت الحديدي في أعمال الخرسانة المسلحة واستعمال الأسمنت سريع الشك في الأجواء الحارة.
- \* استعمال مياه غير مناسبة لخلط الخرسانة مثل المياه الراكدة ومياه البحر والمياه التي تحتوي على مواد كيميائية مثل الكبريتات.
- \* استعمال نوعيات من حديد التسليح الغير مطابق للمواصفات وعادة ينتج مثل هذه النوعيات من حديد التسليح من بواقى الحديد الخردة في المصانع الغير معتمدة.

### ٤/٢ - إهمال العزل المائي والحراري:

- يؤدي إهمال العزل المائي للأسطح النهائية ودورات المياه والأساسات خاصة في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية واحتوائها على نسب عالية من الأملاح الضارة إلى تسرب المياه داخل الخرسانة ووصولها إلى حديد التسليح مما يسبب صدأ الحديد وتآكله بالكامل وسقوط الغطاء الخرساني وفي النهاية قد يؤدي إلى انهيار العنصر الخرساني بالكامل لذلك يجب الاهتمام بالعزل كأحد المسببات الرئيسية لمعظم العيوب التي تحدث في المنشآت الخرسانية.
- كذلك يؤدي عدم وجود عزل حراري مناسب للأسطح النهائية إلى زيادة تمدد وانكماش العناصر الخرسانية للأسقف مما يسبب حدوث إجهادات زائدة لهذه العناصر تؤدي في النهاية إلى حدوث الشروخ والانفصال بين الحوائط والهيكل الخرساني.

### ٥/٢ - تعرض المنشأ لعوامل لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم:

- \* تآكل الخرسانة وصدأ حديد التسليح من الغازات الضارة المتوفرة في الأجواء الصناعية.
- \* تعرض الأسطح الخرسانية للإحتكاك والبري والصدمة الناتج عن استعمال المعدات الميكانيكية خاصة في أرضيات المصانع والجراجات.
- \* تآكل الأرضيات الخرسانية بالمواد الكيميائية المستعملة في مصانع الأسمدة والمواد السكرية المستعملة في مصانع الأغذية.
- \* تعرض المنشأ للزلازل والهزات الأرضية.
- \* التغيير في استعمال المنشأ الخرساني مما يغير في الأحوال التصميمية للمنشأ.
- \* زيادة ارتفاع المباني عن الارتفاع المحدد أثناء التصميم.
- \* استخدام أنواع الأساسات في المباني المجاورة تؤثر على سلامة المبنى.


### أسباب وطرق تجنب شروخ الخرسانة

#### ١/٣ - شروخ الخرسانة الطازجة (حديثه الصب)

##### ١/١/٣ - شروخ الانكماش للخرسانة الطازجة

\* تحدث شروخ الانكماش للخرسانة الطرية في السطح العلوي لخرسانة الأرضيات والأسقف أو العناصر الأخرى التي بها مساحة سطح كبيرة عند تعرض خرسانة الأسطح لمعدل عال من تبخر المياه نتيجة لانخفاض نسبة الرطوبة الجوية أو ارتفاع درجة حرارة الجو أو تعرض الأسطح لتيارات الهواء الشديدة.

\* وتحدث شروخ الانكماش للخرسانة الطازجة بعد الصب مباشرة وقبل بدء عملية المعالجة عندما يكون معدل تبخر المياه أعلى من معدل خروج مياه النضج من الخرسانة مما يسبب انكماش الطبقة العليا من سطح الخرسانة وتولد إجهادات شد في هذه الطبقة مما يؤدي الى حدوث شروخ في جميع الإتجاهات في سطح الخرسانة كما هو موضح في شكل (1).



شكل (١) شروخ الانكماش للخرسانة الطازجة  
Plastic Cracking

\* تتراوح أطوال هذه الشروخ من عدة سنتيمترات الى عدة أمتار وتتباعد أيضا عن بعضها بمسافات مختلفة قد تصل الى ثلاثة أمتار وأحيانا تتكون هذه الشروخ بالعمق الكامل للخرسانة.

**يمكن تجنب مثل هذه الشروخ في الأجواء الحارة بالطرق التالية:**

\* تغطية الخرسانة بعد صبها مباشرة بغطاء من البلاستيك.

\* عمل مصدات لتقليل سرعة الرياح .

\* عمل مظلات لتجنب حرارة الشمس.

\* استعمال الإضافات التي تقلل انكماش الخرسانة.

\* استعمال مواد معالجة الخرسانة الحديثة.

### ٢/١/٣ - شروخ الهبوط

\* بعد الصب والهرز ودمك والتنسوية، يكون للخرسانة الطازجة ميل للاستمرار في الإندماج.  
\* ويتسبب وجود حديد التسليح أو الخرسانة السابق صبها أو الشدات في إعاقه خاصية استمرار اندماج الخرسانة.  
\* وتتسبب هذه الإعاقه في حدوث شروخ أو فراغات في الاماكن القريبة من مسببات الإعاقه كما هو موضح في شكل رقم (٢).

\* تزداد شروخ الهبوط بزيادة قطر حديد التسليح وزيادة سيولة الخرسانة وقله سمك الغطاء الخرساني وعدم الاهتمام بهز ودمك الخرسانة واستعمال شدات تسمح بتسرب المياه.


**ويمكن التغلب على وجود هذه الشروخ بالطرق التاليه:**

\* استعمال أقل كمية ممكنة من مياه الخلط

\* الاهتمام بهز ودمك الخرسانة

\* زيادة الغطاء الخرساني.

\* الاهتمام بتصميم الشدات الخرسانية



شكل (٢) شروخ الهبوط للخرسانة الطازجة  
Cracking Formed Due to Obstructed Settlement

### ٢/٣ - شروخ الخرسانة المتصلدة

#### ١/٢/٣ - شروخ إنكماش الجفاف

\* يحدث انكماش الجفاف بسبب فقد العجينة الأسمنتية للمياه ويمكن ان تنكمش العجينة الأسمنتية بمقدار 1% من الطول ولكن وجود الركام يقلل هذا الانكماش الى 0.05% .

\* ويسبب حدوث الانكماش مع وجود إعاقه لهذا الانكماش من الأجزاء المجاورة من المنشأ أو من الأرضيات الى حدوث إجهادات شد تتسبب في تولد الشروخ بالخرسانة.

\* وبالنسبة للكتل الكبيرة من الخرسانة فإن اختلاف مقدار الانكماش بين السطح الخارجي والخرسانة الداخلية يتسبب في زيادة إجهادات الشد وزيادة الشروخ على سطح الخرسانة وقد تستمر هذه الشروخ وتصل الى داخل الخرسانة.

ويمكن تقليل شروخ الجفاف بالطرق التالية:


- \* استعمال الحد الأقصى من كميات الركام
- \* استعمال الحد الأدنى من مياه الخلط
- \* الاهتمام بوضع فواصل كافية للانكماش
- \* الاهتمام بتفاصيل حديد التسليح
- \* استعمال إضافات تقليل الانكماش

### ٢/٢/٣- شروخ التمدد الحراري


من المعروف ان الخرسانة المتصلدة لها معامل تمدد يصل في المتوسط الى  $10 \times 10^{-6} / \text{م}^{\circ}\text{C}$  وعند تعرض جزء من منشأ خرساني لدرجات الحرارة المرتفعة فإن اختلاف التمدد يولد إجهادات تتسبب في حدوث شروخ بالعناصر الإنشائية.

### ٣/٢/٣- شروخ التفاعلات الكيميائية

تحدث شروخ التفاعلات الكيميائية إما من ناتج استعمال مواد لها قابلية التفاعل مع الأسطح الخرسانية كما هو موضح في شكل (٣) أو نتيجة لاحتواء مكونات الخرسانة (الركام والماء) على مواد لها قابلية التفاعل مع الأسمنت. ومن أمثلة مكونات الخرسانة التي تتفاعل مع الأسمنت وتنتسبب في زيادة امتصاص مياه الخلط وتمدد الخرسانة داخلياً وحدث شروخ في السطح الخارجي للخرسانة، كذلك استعمال الركام الذي يحتوي على نوعيات خاصة من الكربونات التي تتفاعل مع الأسمنت وتسبب حدوث شبكة من الشروخ السطحية في الخرسانة كما هو موضح في الشكل (٤).



شكل (٤) الشروخ الناتجة عن تفاعل الركام مع الأسمنت  
Alkali / Aggragate Reactions



شكل (٣) الشروخ الناتجة عن مهاجمة المواد  
الكيميائية للأسطح الخرسانية  
Chemical Attack Cracks

\* ويمكن تفادي حدوث شروخ التفاعلات الكيميائية الناتجة عن مكونات الخرسانة بالاختيار الصحيح للركام وعمل الاختبارات اللازمة لتحديد نوعية الركام واستعمال الأسمنت المنخفض القلوية في حالة الضرورة القصوى لاستعمال الركام الذي له قابلية التفاعل مع الأسمنت.

\* كذلك فإن استعمال مياه تحتوي على مواد كيميائية مثل الكبريتات لخلط الخرسانة يتسبب في حدوث تفاعل مع عجينة الأسمنت وزيادة حجمها وبالتالي تولد إجهادات شد داخلية تؤدي في النهاية الى انهيار الخرسانة.

\* ويتفاعل إيدروكسيد الكالسيوم الموجود في العجينة الأسمنتية مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأجواء الصناعية ويتكون كربونات الكالسيوم ذات الحجم الأقل بالنسبة لأيدروكسيد الكالسيوم مما يسبب انكماش العجينة الأسمنتية وتكون الشروخ السطحية في الخرسانة الطرية.

### ٤/٢/٣- الشروخ الناتجة عن تأثير العوامل الجوية

\* يتسبب التغير في العوامل الجوية في حدوث شروخ خاصة بالخرسانات المكشوفة وذلك مثل حالة تكون وذوبان الجليد على الطرق الخرسانية وحالة تشبع وجفاف الخرسانة نتيجة لسقوط الأمطار بكثرة في المناطق الساحلية وارتفاع وانخفاض الحرارة المستمر في المناطق الصحراوية.

\* يؤدي تكون الصقيع داخل مسام الخرسانة الى زيادة حجم المياه داخل هذه المسام مما يتسبب في توليد الإجهادات وحدوث الشروخ في الأسطح الخرسانية .

\* كذلك يؤدي تكرار تشبع الخرسانة بالمياه ثم جفافها وتمددتها وانكماشها من ناتج تعرضها لدرجات الحرارة المختلفة وتكرار ذلك عدة مرات الى زيادة ونقص حجمها وحدوث الشروخ المتنوعة بها.

### ٥/٢/٣- شروخ صدأ حديد التسليح

تعتبر عملية صدأ الحديد عملية كهروكيميائية وتحدث عند الفاصل بين حديد التسليح والخرسانة ولا تتم عملية صدأ الحديد إلا بتوفر الشروط الآتية مجتمعة:

\* مناطق مصعدية وأخرى مهبطية ويكون عادة الحديد هو المصعد بينما يمكن أن يكون المهبط هو أي معدن آخر موجود كشوائب أو أي منطقة أخرى يختلف فيها تركيز الأكسجين عن منطقة المصعد ويمكن تكوين المناطق المصعدية والمهبطية نتيجة لاختلاف قيمة الإجهادات الداخلية بالحديد من مكان الى آخر.

\* توفر الأكسجين من الهواء الجوي

\* توفر الرطوبة أو الماء من الهواء الجوي


\* توفر الوسط الذي ينقل التيار الكهربائي من المصعد والمهبط وهو عادة ماء أو محلول مائي لأملح ذائبة **يذوب الحديد عند المصعد على هيئة أيونات الحديد وفقاً للقواعد الآتية:**



تنتقل الإلكترونات المتولدة من التفاعل السابق في الحديد الى منطقة المهبط حيث تتفاعل مع الأكسجين والماء وتتكون أيونات الهيدروكسيل (OH) وفقاً للتفاعل الآتي:



وعند تقابل نواتج التفاعلين  $\text{OH}^-$ ,  $\text{Fe}^{++}$  يترسب أيدروكسيد الحديدوز وفقاً للتفاعل الآتي:




يتأكسد أيديروكسيد الحديدوز الناتج بفعل الأوكسجين والماء إلى أيديروكسيد الحديدك الذي يتحلل مكوناً صدأ الحديد طبقاً للتفاعل الآتي:



ويعتبر أكسيد الحديد الناتج شديد الإمتصاص للمياه وضعيف الألتصاق بالحديد وبذلك يسهل إزالته بالذوبان بالبطيء تاركاً سطح الحديد ليسمح بتكون صدأ حديد. يزيد معدل تكون صدأ عند وجد أملاح ذائبة في الماء مثل كلوريد الصوديوم الموجود في ماء البحر حيث يعمل على زيادة التوصيل الكهربائي للماء بالإضافة إلى دخوله في عدة تفاعلات جانبية عند المهبط والمصعد مكوناً صدأ الحديد. وهذا هو السبب في سرعة صدأ الحديد عند تعرضه لماء البحر أو تعرض الحديد بالخرسانة لأملاح الكلوريدات المختلطة بماء الخلط والركام. وتعتبر أجزاء الحديد المعرضة لدورات متعاقبة من البلل والجفاف أكثر المناطق تعرضاً لعملية الصدأ، ويبين الشكل رقم (٥) شروخ الخرسانة الناتجة عن صدأ حديد التسليح.

**يتم تجنب صدأ الحديد بالطرق التالية:**

- \* استعمال الدهانات العازلة للمياه والرطوبة.
- \* دهان حديد التسليح بدهانات مانعة للصدأ مثل الدهانات الإيبوكسية التي تحتوي على الزنك.
- \* زيادة سمك الغطاء الخرساني .
- \* استعمال إضافات لتقليل نفاذية الخرسانة



شكل (٥) شروخ الخرسانة الناتجة عن صدأ حديد التسليح.  
Corrosion Of Reinforcement Crack

**٦/٢/٣- الشروخ الناتجة عن سوء طريقة التنفيذ**

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى الشروخ الناتجة عن سوء طريقة التنفيذ وفيما يلي بعض الأمثلة للشروخ الناتجة عن سوء التنفيذ

\* إضافة كمية زائدة من المياه الى الخلطة الخرسانية لتسهيل صبها يؤدي الى ضعف مقاومة الخرسانة وتزيد من شروخ الهبوط وشروخ الجفاف، عندما يكون إضافة كميات المياه مصاحب لزيادة في محتوى الأسمنت يتسبب ذلك في زيادة فرق درجات التفاعل للأسمنت بين الأجزاء الداخلية والخارجية مما يزيد في الشروخ الناتجة عن إجهادات الحرارة .

\* عدم العناية الكافية بالمعالجة يتسبب في زيادة شروخ الانكماش.

\* عدم الاهتمام بسلامة وقوة الشدات الخشبية للخرسانة يتسبب في هبوط الشدات مما يؤدي الى حدوث شروخ متنوعة في الخرسانة قبل تصلدها واكتسابها القوة اللازمة لتحمل وزنها الذاتي.

\* عدم وضع فواصل الصب في أماكنها الصحيحة في الأماكن التي تقل فيها الإجهادات يتسبب في حدوث شروخ بهذه الأماكن.

### ٧/٢/٣- الشروخ الناتجة عن زيادة الأحمال أثناء التنفيذ


\* في بعض الأحيان تكون الأحمال التي يتعرض لها المنشأ أثناء التنفيذ أكبر بكثير من الأحمال التصميمية وكمثال لذلك الأحمال الناتجة عن تشوين المواد والمعدات على بلاطات الأسقف .

\* كذلك يؤدي الاختيار الغير صحيح لنقط تحميل الوحدات الخرسانية الجاهزة أثناء النقل والتركيب الى حدوث إجهادات عالية في هذه الوحدات لم تؤخذ في الاعتبار أثناء التصميم مما يؤدي الى حدوث الشروخ والانهيال الكامل لهذه الوحدات.

\* ويمكن تفادي الشروخ الناتجة عن زيادة الأحمال أثناء التنفيذ عن طريق تحديد الأحمال المسموح بها أثناء التنفيذ وكذا النقط الصحيحة لتحميل الوحدات الجاهزة على اللوحات الإنشائية مع مراعاة ذلك وتنفيذه بدقة من جانب مهندس التنفيذ.

### ٨/٢/٣- الشروخ الناتجة عن أخطاء التصميم والتفاصيل الإنشائية

\* يختلف تأثير الأخطاء الناتجة من التصميم والتفاصيل الإنشائية ابتداء من سوء مظهر الخرسانة الى عدم تحمل المنشأ للأعمال التصميمية الى انتشار الشروخ المتنوعة وانتهاء بالانهيار الكامل للمنشأ (انظر الشكل ٦) ويمكن التغلب على حدوث الجزء الأكبر من هذه الأخطاء بالاهتمام بالتصميم والتفاصيل الإنشائية وإتباع القواعد المنصوص عليها في القواعد التطبيقية لتنفيذ وتصميم المنشآت الخرسانية وكذا المواصفات القياسية للمواد المستعملة وعمل الجسات اللازمة لتحديد خواص التربة ونوعية الأساسات المناسبة.



شكل (٦) الشروخ الناتجة عن إهمال التفاصيل الإنشائية

Errors In Detailing Cracks

### المواد المستعملة في ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية ١/٤ - إضافات الخرسانة:

\* إضافات الخرسانة هي مواد كيميائية تضاف الى الخرسانة والمونة الأسمنتية أثناء عملية الخلط بنسبة تصل من 0.15% الى 4% من وزن الأسمنت فتحسن من خواصها أو تكسبها خواص جديدة لاستعمال معين أو طريقة تشغيل مطلوبة لظروف خاصة. تعتبر إضافات الخرسانة من المواد الرئيسية لإنتاج خرسانة ومونة خاصة تناسب متطلبات أعمال الترميم والتقوية للمنشآت الخرسانية ويتوفر حالياً أنواع كثيرة من الإضافات ذات خواص مختلفة ويمكن تقسيم الإضافات الى ثمان مجموعات كما هو موضح في الجدول رقم (1).

NO.	TYPE	NAME	
1	Water Reducing ( Plasticizer)	ADDICRETE BV	
2	Water Reducing & Retarding	ADDICRETE BVD	
3	Water Reducing High Range ( SuperPlasticizer)	ADDICRETE BVF	
4	Water Reducing High Range & Retarding ( SuperPlasticizer)	ADDICRETE BVS	
5	Set - Accelerating	ADDICRETE B2	
6	Permeability - Reducing	ADDICRETE DM2	
7	Air Entraining	ADDICRETE LP	
8	Miscellaneous	Mortar Plasticizer	ADDICRETE P
		Expanding For Grout	ADDIGROUT
		Bonding Aid	ADDIBOND 65

جدول (١) أنواع الإضافات الخرسانية من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث



#### أولاً: المليينات:



تعتبر أكثر الأنواع شيوعاً في الاستعمال نظراً لتأثيرها الواضح على خواص الخرسانة ولانخفاض أسعارها وتتوفر بنوعين:

\* إضافات تقليل المياه مع عدم التأثير على زمن الشك (أديكريت BV).

\* إضافات تقليل المياه مع تأخير زمن الشك (أديكريت BVD).









تستعمل المليات على نطاق واسع في أعمال ترميم المنشآت الخرسانية وتوفر الفوائد التالية:



- \* زيادة قابلية التشغيل بدون التأثير على مقاومة الانضغاط
- \* زيادة مقاومة الانضغاط
- \* التوفير في استهلاك الأسمنت
- \* سهولة صب الخرسانة عند زيادة نسبة حديد التسليح
- \* تقليل الانكماش وتفاذي الشروخ الشعيرية
- \* الحصول على خرسانة متجانسة تحتوي على أقل نسبة من الفراغات.
- \* الحصول على خرسانة ذات مقاومة انضغاط عالية في الأعمال المبكرة
- \* الحصول على خرسانة مقاومة لنفاذية المياه
- \* تفيد كذلك المليات ذات خواص تأخير زمن الشك في صب المساحات الكبيرة مع تفادي فواصل الصب وتفيد كذلك في حالة صب الخرسانة في الأجواء الحارة أو نقل الخرسانة لمسافات وذلك بجانب الفوائد الأخرى المذكورة سابقاً.

### ثانياً: المليات ذات الكفاءة العالية

- \* تعتبر فوائد استعمال المليات ذات الكفاءة العالية هي نفس فوائد استعمال المليات العادية مع زيادة كبيرة في قيمة التحسن في خواص الخرسانة حيث تصل نسبة الزيادة في مقاومة الانضغاط عند استعمال المليات ذات الكفاءة العالية الى ١٧٥ ٪ وتصل نسبة تخفيض مياه الخلط الى ٢٠ ٪ في حين تصل نفس هذه الخواص الى ١٣٥ ٪، ١٥٠ ٪ على التوالي في حالة استعمال المليات العادية.
- \* تتميز المليات ذات الكفاءة العالية بإمكانية الحصول على زيادة من نسبة تحسن خواص الخرسانة بزيادة النسب المستعملة من الإضافات حتى نسبة محددة لا يفيد بعدها أي زيادة في نسب الإضافات المستعملة.
- \* تتوفر المليات ذات الكفاءة العالية بنوعين:
  - \* إضافات تقليل المياه مع عدم التأثير على زمن الشك (أديكريت BVF).
  - \* إضافات تقليل المياه مع تأخير زمن الشك (أديكريت BVS).
- \* تفيد المليات ذات الكفاءة العالية بوجه خاص في الحصول على خرسانة ذات قوة مبكرة عالية مما يساعد على سرعة فك الشدات الخرسانية وتتميز أيضاً بزيادة خاصية تقليل الانكماش في الجرعات الكبيرة مما يساعد على تفادي شروخ الانكماش نهائياً.









### ثالثاً: إضافات تقليل نفاذية المياه

- \* يمكن تعريف إضافات تقليل نفاذية الخرسانة بأنها مواد تساعد على تقليل مسام الخرسانة وجعلها غير مستمرة وكذلك تساعد على طرد أو مقاومة دخول المياه بالخاصية الشعرية الى مسام الخرسانة.
- \* توفر إضافات تقليل المياه الفوائد التالية:
- \* إنتاج خرسانة ومونة قليلة النفاذية مما يساعد على سهولة عملية العزل.
- \* زيادة قابلية التشغيل وتقليل مياه الخلط يحسن الخواص للخرسانة.
- \* عند استعمال هذه الإضافات بجرعات كبيرة، يكون لها تأثير مبطئ للشك مما يقلل فواصل الصب وشروخ الانكماش.

\* من أمثلة إضافات تقليل المياه مادة أديكريت DM2 من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث



### رابعاً: إضافات زيادة الحجم

- عبارة عن إضافات كيميائية على هيئة مسحوق تعمل على زيادة حجم الخرسانة ورفع قابلية التشغيل وتفديد في أعمال ترميم وتقوية المنشآت.
- تستعمل هذه الإضافات لإحداث زيادة محكمة في حجم الخلطة ويحدث التمدد أثناء الشك الابتدائي للأسمنت مما يضمن التصاق دائم وموجب بجميع أجزاء الفجوات المراد ملؤها.
- كذلك تؤدي زيادة قابلية التشغيل وتخفيض نسبة مياه الخلط الى زيادة مقاومة الانضغاط للخرسانة في ظروف محكمة الأبعاد.
- من أمثلة إضافات زيادة الحجم مادة ادي جراوت من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث.

### ٢/٤ - الخرسانة الخاصة لأعمال الترميم

- \* المقصود بالخرسانة الخاصة هو إنتاج خرسانة ذات خواص معينة تناسب متطلبات أعمال الترميم والتقوية وعادة تتميز الخرسانة الخاصة بالخواص التالية:
- \* مقاومة انضغاط عالية
- \* نسبة قليلة من الانكماش
- \* نفاذية منخفضة للمياه
- \* درجة تشغيل عالية بدون زيادة مياه الخلط
- \* تنتج هذه الخرسانة باتباع الخطوات التالية:
- \* استعمال نسب عالية من الأسمنت تصل الى ٥٠٠ كجم/م<sup>٣</sup>.
- \* استعمال ركام مدرج نظيف
- \* استعمال نسب منخفضة من مياه الخلط
- \* إتمام الخلط والدمك ميكانيكياً
- \* معالجة الخرسانة بعناية بعد الصب.
- \* استعمال الإضافات المناسبة للحصول على الخواص المطلوبة
- \* الجدول رقم (٢) يبين بعض خواص الخرسانة المستعملة في أعمال الترميم والمستعمل فيها الإضافات الكيميائية.

رقم الخلطة								المكونات والخواص للخلطات الخاصة
8	7	6	5	4	3	2	1	
								* مكونات الخلطة:
500	450	400	307	307	307	307	307	أسمنت (كجم)
720	620	605	640	640	640	640	640	رمل (كجم)
1120	1280	1257	1216	1216	1216	1216	1216	زلط (كجم)
150	144	164	124	134	139	147	162	مياه (كجم)
								* الإضافات :
BVF	BVF	BVF	BVS	BVF	BVD	BV		النوع (أديكريت)
15.00	13.5	10.0	6.00	6.00	0.60	1.80		الكمية (كجم)
								* السيولة :
70	50	177	67	155	60	72	76	هبوط المخروط القياسي (مم)
								* مقاومة الانضغاط : (كجم/سم <sup>٢</sup> )
186	-	138	22	67	-	-	43	بعد ٢٤ ساعة
-	292	-	175	187	-	-	109	بعد ٤٨ ساعة
378	367	346	274	218	207	203	157	بعد ٣ أيام
515	500	414	340	310	290	270	210	بعد ٧ أيام
651	635	458	400	378	361	360	279	بعد ٢٨ يوم

جدول رقم (٢) أمثلة لبعض الخلطات الخرسانية الخاصة

### ٣/٤ - المونة والخرسانة الأسمنتية البولمرية :

\* تتكون المونة الخرسانية الأسمنتية البولمرية من نفس مكونات المونة والخرسانة العادية بالإضافة الى مستحلبات لمواد بولمرية مثل مستحلب أسيتات البولي فينيل (أديبوند من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث) أو البوتادين ستيرين (أديبوند ٦٥ من إنتاج شركة الكيماويات البناء الحديث).

\* يتكون محلول الخلط المستعمل في إنتاج المونة أو الخرسانة الأسمنتية البولمرية من الماء والأديبوند ٦٥ بنسبة ١:١:٤ الى ١:٤:١ وتطابق خواص الأديبوند ٦٥ والمواصفات الامريكية ( ASTM C 631 ).

### تتميز المونة أو الخرسانة الأسمنتية البولمرية بالخواص التالية:

- \* زيادة قوة الالتصاق على أسطح مواد البناء المختلفة
- \* زيادة المقاومة لإجهادات الانضغاط والشد والانحناء والبري والصدمة
- \* زيادة خاصية المرونة
- \* تقليل الانكماش مما يساعد على تغادي الشروخ
- \* زيادة قابلية التشغيل وتقليل مياه الخلط
- \* تقليل نفاذية المياه خاصة بالنسبة للأديبوند ٦٥
- \* زيادة مقاومة الأملاح والكيماويات

الجدول رقم (3) يبين خواص المونة التي تتكون من الرمل والأسمنت بنسبة 3 : 1 والأديبوند 65 والماء بنسبة 1:5



ظهور التعشيش في الأعمدة الخرسانية بسبب عدم استخدام المليات في الخلطة الخرسانية



الخواص	الخلطة القياسية	خلطة أديبوند ٦٥
مقاومة الانضغاط (كجم/سم <sup>٢</sup> )	315	336
مقاومة الشد (كجم/سم <sup>٢</sup> )	22	44
مقاومة الانحناء (كجم/سم <sup>٢</sup> )	43	100
قوة التماسك (كجم/سم <sup>٢</sup> )	14	45 <
معايير المرونة (كجم/سم <sup>٢</sup> )	<sup>5</sup> 10X2.38	<sup>5</sup> 10X1.15
مقاومة البري % الفاقد بالوزن	24	2.5
مقاومة الصدم (جول)	0.68	2.15

جدول رقم (٣) خواص المونة الأسمنتية البوليمرية المستعمل فيها أديبوند ٦٥

### ٤/٤ - المونة والخرسانة البوليمرية :

\* تتكون المونة والخرسانة البوليمرية من المواد التالية:

\* المواد البوليمرية السائلة مثل راتنج الإيبوكسي او البولي استر او الأكريليك

\* المواد المألثة من الركام الطبيعي المدرج مثل الكوارتز

\* المواد الناعمة مثل الأسمنت او بودرة الكوارتز

\* تورد المواد البوليمرية على هيئة مركبين سائلين يتم خلطهما في الموقع بالنسب المحددة من المنتج

ثم تضاف المواد المألثة والمواد الناعمة بالنسبة المحددة ويعاد الخلط ويجب ان يتم الخلط ميكانيكياً ولمدة لا تقل عن ٥ دقائق.

\* تختلف نسب المواد البوليمرية الى المألثة طبقاً للخواص المطلوبة وذلك في حدود النسب التالية:

\* المواد الناعمة حوالي ١٠٪ الى ٣٠٪ من المواد المألثة.

\* نسبة المواد البوليمرية الى المواد الصلبة من ١ : ٣ الى ١ : ٨ .

الجدول رقم (٤) يبين الخواص الميكانيكية للمونة الإيبوكسية المستعمل فيها مادة كيمابوكسي ١٥٠ مع

نسب مختلفة من المواد المألثة.



زرع الأثاير بالمونة الإيبوكسية ( كيما بوكسي ١٦٥ )

القيمة	الخواص
2.1 - 1.8	الكثافة (طن / م <sup>٣</sup> )
1000 - 500	مقاومة الانضغاط (كجم / سم <sup>٢</sup> )
400 - 200	مقاومة الانحناء (كجم / سم <sup>٢</sup> )
250 - 150	مقاومة الشد (كجم / سم <sup>٢</sup> )
اكثر من مقاومة الشد للخرسانة	مقاومة الالتصاق (كجم / سم <sup>٢</sup> )
6-1	مقاومة البري (سم <sup>٣</sup> / ٥٠ سم <sup>٢</sup> )
رطب: 60° جاف: 140°	مقاومة الحرارة (درجة مئوية)

جدول رقم (٤) خواص المونة الإيبوكسية

تستعمل المونة الإيبوكسية في ترميم المنشآت الخرسانية وملاء الشروخ العريضة وكغطاء نهائي للأرضيات الخرسانية وفي حشو الفراغات أسفل الأعمدة الحديدية والماكينات وفي لصق معظم مواد البناء.

### ٥/٤ - خرسانة الألياف :

تتكون خرسانة الألياف من المواد التالية:

\* مكونات الخرسانة العادية مع نسب عالية من الأسمنت

\* ألياف الصلب أو ألياف الفيبر جلاس

\* إضافات زيادة السيولة فائقة الجودة

وتتميز هذه النوعية من الخرسانة بالخواص التالية:

\* زيادة مقاومة الانحناء بنسبة تصل الى ٨٠ %

\* زيادة مقاومة الانضغاط بنسبة تصل الى ٢٥ %



\* زيادة مقاومة الشد بنسبة تصل الى ٧٥ %


\* زيادة المقاومة المبكرة بنسبة تصل الى ٥٠ %

\* زيادة المقاومة للصدمات بنسبة تصل الى ٢٠٠ %

\* تقليل مقدار الانبعاج للكمرات


\* تقليل الشروخ الناتجة عن الانكماش





تأثير محتوى الألياف على مقاومة الشد

INFLUENCE OF FIBER ON THE SPLITTING - TENSILE STRENGTH



تأثير الألياف على مقاومة الإنحناء للخرسانة

INFLUENCE OF FIBER ON BENDING STRENGTH OF CONCRETE

تستعمل خرسانة الألياف في الأغراض التالية:

- \* ملء الشروخ في الوحدات الخرسانية
- \* إعادة ترميم الطرق وممرات الطائرات وأرضيات المصانع
- \* الطبقات الخرسانية المعرضة للبري
- \* قمصان الأعمدة الخرسانية
- \* تغليف الأعمدة الحديدية بغرض وقايتها من العوامل الخارجية
- \* الأساسات المعرضة للإهتزازات والأحمال المتحركة
- \* الأبنية والمنشآت الحربية
- \* وتختلف نسبة الألياف المستعملة طبقاً لنوعية الألياف والخواص المطلوبة وتتراوح نسبة الألياف بين ١ % إلى ٦ % من وزن الخرسانة.
- \* ويتوفر حالياً بالسوق المصرية نوع من الألياف المناسبة لإنتاج خرسانة الألياف وهي :
- \* ألياف الفيبر جلاس المقاومة للقلويات (Fiber Glass) التي تتميز بمقاومة عالية للقلويات والمواد الكيميائية بصفة خاصة مما يجعلها مناسبة للاستعمال مع الخلطات الأسمنتية والخلطات الجبسية.

### ٦/٤ - المونة الأسمنتية المسلحة بالألياف :

عبارة عن مونة أسمنتية معالجة بلدائن صناعية وإضافات لزيادة المقاومة وتقليل الانكماش ومسلحة بألياف من الفيبر جلاس المقاومة للقلويات وتورد على هيئة مسحوق يخلط بالماء فقط أثناء التشغيل وتقوم شركة كيمياويات البناء الحديث بإنتاج مونة الألياف الجاهزة تحت أسم كونفيس ٢ إف. تستعمل مونة الألياف في ترميم الشروخ وملء الفراغات والتعشيش وترميم سوك الأعمدة والسلالم وإصلاح جوانب فواصل التمدد والأنكماش وفي عمل طبقات التسوية عاليه المقاومة وعمل طبقات البياض ذات المقاومة العالية للنفاذية. تتميز مونة الألياف بمقاومة عالية للإجهادات الميكانيكية خاصة إجهادات الشد والانحناء والصدم والبري ومعامل مرونة ودرجة انكماش منخفضة تساعد على تفادي الشروخ وقوة التصاق عالية على اسطح مواد البناء المختلفة.

والجدول رقم (٥) يبين خواص المونة الأسمنتية المسلحة بألياف الفيبر جلاس





القيمة	الخواص
1.1	الوزن الحجمي (طن / م <sup>3</sup> )
1.7	الوزن الحجمي للمونة الطازجة (طن / م <sup>3</sup> )
45	فترة التشغيل (في درجة ٢٣°) (دقيقة)
450	مقاومة الانضغاط (كجم / سم <sup>٢</sup> )
60	مقاومة الالتصاق (كجم / سم <sup>٢</sup> )
85	مقاومة الانحناء (كجم / سم <sup>٢</sup> )
12 - 8	كمية مياه الخلط لكل ٥٠ كجم (لتر)

جدول رقم (٥) خواص المونة الأسمنتية المسلحة بألياف الفيبر جلاس

### ٧/٤- المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الانكماش:

تتكون المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الانكماش من خليط من الأسمنت والكوارتز المدرج وإضافات كيميائية لزيادة قابلية التشغيل وزيادة قوة التلاصق على جميع الأسطح مع إحتفاظ المونة بنفس الحجم بعد الشد والتصلد.

تورد المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الانكماش على هيئة مسحوق يخلط بالماء بنسبة ٨ % إلى ١٢ % من وزن الأسمنت المسحوق طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة.

تتميز المونة الأسمنتية ذاتية السيولة بالخواص التالية:

- \* قوة مبكرة عالية
- \* مقاومة انضغاط نهائية عالية
- \* ذاتية السيولة مما يساعد على ملء الشروخ وحشو الفراغات.
- \* قليلة الانكماش مما يساعد على تفادي حدوث الشروخ.
- \* قوة التلاصق عالية على جميع الأسطح.

والجدول رقم (٦) يبين خواص المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الأنكماش سبتوركس جراوت من إنتاج

شركة كيماويات البناء الحديث

نتائج الاختبارات		الاختبار
مونة سائبة القوام ذات قابلية عالية للتشغيل	مونة لدنة القوام ذات قابلية متوسطة التشغيل	
١١ % من وزن مونة الحقن	٩ % من وزن مونة الحقن	١- نسبة ماء الخلط
دقيقة ساعة ٣ ٢٠ ٤ ١٠	دقيقة ساعة ٢ ٤٠ ٣ ٣٠	٢- زمن الشك الابتدائي النهائي
١٩٦ (متوسط ٦ عينات)	٢٣٠ (متوسط ٦ عينات)	٣- مقاومة الضغط ١ يوم
٣٨٢ (متوسط ٦ عينات)	٤٥٤ (متوسط ٦ عينات)	٣ أيام
٥٤٢ (متوسط ٦ عينات)	٦٦٢ (متوسط ٦ عينات)	٧ أيام
٦٣٠ (متوسط ٦ عينات)	٧١٢ (متوسط ٦ عينات)	٢٨ يوم
٢,٣٤	٢,٣٨	٤- وزن وحدة الحجوم للمونة المتصلدة طن / م <sup>٣</sup>
٠,٨ % خلال ٢٤ ساعة ٠,٨ % خلال فترة الاختبار	لم يحدث انكماش او زيادة في الحجم خلال فترة الاختبار	٥- الانكماش (خلال ٣٠ يوم)

جدول رقم (٦) خواص السيتوركس جروات

تستعمل المونة الأسمنتية ذاتية السيولة قليلة الأنكماش في أعمال ترميم وتقوية المنشآت الخرسانية خاصة أعمال ملء الشروخ والفجوات والتعشيش وقمصان الأعمدة والكمرات

#### ٨/٤ - المواد اللاصقة لأعمال الترميم:

أولاً: روبة المستحلبات البوليمرية:

وتتكون روبة المستحلبات البوليمرية من مخلوط الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ ومخلوط الماء والمستحلبات البوليمرية مثل اديبوند ٦٥ ، بنسبة ١ : ١ الى ٣ : ١ وتختلف نسبة المواد الصلبة الى المواد السائلة طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة وتستعمل روبة المستحلبات البوليمرية للحام الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة وترش الروبة على الأسطح باسمك لا تقل عن خمسة مم قبل صب المونة أو الخرسانة مباشرة.

ثانياً: المواد الإيبوكسية للحام الخرسانة القديمة بالجديدة:

عبارة عن مواد سائلة متوسطة اللزوجة أساسها مادة الإيبوكسي على هيئة مركبين تخلط وتدهن على الخرسانة القديمة قبل صب الخرسانة الجديدة مباشرة وتزيد من مقاومة الشد للخرسانة وتستعمل في أعمال الترميم خاصة أعمال قمصان الأعمدة والكمرات وغيرها. وتتوفر هذه المواد تحت الاسم التجاري كيمابوكسي ١٠٤ من إنتاج شركة كيموايات البناء الحديث.

ثالثاً: المونة الإيبوكسية اللاصقة والمالئة للشروخ:

عبارة عن مونة إيبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين ويتم خلطها قبل الاستعمال مباشرة وتستخدم في ترميم الشروخ الخرسانية وللحام جميع أنواع المواد مثل الحديد والخرسانة وأشبار حديد التسليح في الخرسانة وتثبيت الجوائز وعمل الطبقات المقاومة للإحتكاك والتآكل والاحمال الميكانيكية والكيمائية.

وتتميز هذه المونة بالخواص التالية:

- \* مقاومة عالية للانحناء تصل الى ٢٥٠ كجم / سم<sup>٢</sup>
- \* مقاومة عالية للانضغاط تصل الى أكثر من ٦٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup>
- \* مقاومة عالية للتماسك مع الخرسانة تصل الى أكثر من ٢٥ كجم / سم<sup>٢</sup>.
- \* مقاومة عالية للإحتكاك.
- \* مقاومة عالية للكيموايات.
- \* غير قابلة للانكماش

وتنتج هذه المونة في شركة كيموايات البناء الحديث تحت إسم كيمابوكسي ١٦٥

**٩/٤ - المواد الإيبوكسية لحقن الشروخ:**

عبارة عن مواد إيبوكسية من مركبين يتم خلطها قبل الأستعمال مباشرة وتتميز هذه المواد بدرجة لزوجة منخفضة تضمن إمكانية تسرب كبيرة الى أعماق قليلة الأتساع وتتميز أيضاً بقوة إلتصاق عالية مع الخرسانة ويجب ألا تحتوي هذه المواد على أي مواد مذيبيّة تتطاير بعد تمام الجفاف والتصلد وتساعد على تكون الفراغات ومن أمثلة المواد الإيبوكسية المستعملة في حقن الشروخ مادة كيمابوكسي ١٠٣ من إنتاج شركة كيموايات البناء الحديث.



### ١٠/٤- المواد الإيبوكسية لحماية الخرسانة والحديد:

أولاً: الدهانات الإيبوكسية الأولية:

\* وتستعمل الدهانات الإيبوكسية الأولية في تقوية الأسطح وسد مسام الخرسانة لانخفاض لزوجتها وتستعمل هذه الدهانات كطبقة أولية قبل دهان الطبقات النهائية العازلة.

\* ومن أمثلة الدهانات الأولية الإيبوكسية للأسطح الأسمنتية مادة كيمابوكسي ١٠١ من إنتاج شركة كيمابويات البناء الحديث والتي تتكون من مركبين تخلط قبل الاستعمال مباشرة بحيث لا تزيد فترة التشغيل عن ٦٠ دقيقة ويبلغ معدل الاستهلاك حوالي ٢٠٠ جم / م<sup>٢</sup> للوجه الواحد.

\* وتستعمل الدهانات الأولية من المواد الإيبوكسية المعالجة بالزنك في مقاومة تأكل الحديد وحمائته من الصدأ ويمكن إستخدامها كمواد دهان أولية ونهائية في نفس الوقت.

\* ومن أمثلة الدهانات الأولية للأسطح الحديدية مادة كيمابوكسي ١٣١ من إنتاج شركة كيمابويات البناء الحديث والتي تتكون من مركبين يتم خلطهما جيداً قبل التشغيل بحيث لا تزيد فترة التشغيل عن ٤٥ دقيقة ويبلغ معدل الاستهلاك حوالي ٢٥٠ جرام / م<sup>٢</sup> للوجه الواحد.

ثانياً: الدهانات الإيبوكسية النهائية التي لا تحتوي على مذيبات:

\* وتتميز هذه النوعيات من الدهانات بعدم إحتوائها على مواد مذيبة مما يزيد من فاعلية مقاومتها للمواد الكيميائية ومن أمثلة هذه المواد كيمابوكسي ١٥٠ من إنتاج شركة كيمابويات البناء الحديث التي تتركب من مركبين يخلطوا قبل الأستعمال مباشرة وتتشغل في فترة لا تزيد عن ٤٥ دقيقة ويمكن زيادة وقت التشغيل حسب الطلب.

\* تدهن هذه الدهانات بمعدل استهلاك حوالي ٢٥٠ جم / م<sup>٢</sup> للوجه الواحد ويفضل دهان وجهين على الأقل. ويتوفر حالياً دهانات نهائية ملونة لا تحتوي على مذيبات مثل مادة كيمابوكسي ١٥١ ويفضل دهانها وجهين على الأقل بمعدل ٤٠٠ جم / م<sup>٢</sup> وتستعمل الدهانات النهائية التي لا تحتوي على مذيبات للخرسانة والحديد.

ثالثاً: الدهانات النهائية التي تحتوي على مذيبات:

\* تستعمل هذه الدهانات كمواد عازلة للأسطح الخرسانية والحديدية وتتميز بسهولة التشغيل وانخفاض معدل الاستهلاك بالمقارنة بالدهانات النهائية بالمواد التي لا تحتوي على مواد مذيبة.

\* ومن أمثلة هذه الدهانات مادة كيمابوكسي ١٢٩ من إنتاج شركة كيمابويات البناء الحديث والتي تتكون من مركبين ويبلغ فترة تشغيلها ٦٠ دقيقة بمعدل إستهلاك ٢٠٠ - ٣٠٠ جم / م<sup>٢</sup>.

\* ويدهن الكيمابوكسي ١٢٩ على طبقة من البرابر من كيمابوكسي ١٠١ على الخرسانة والكيمابوكسي ١٣١ على الحديد، ويتوفر الكيمابوكسي ١٢٩ بألوان متعددة.

### رابعاً: الدهانات الإيبوكسية المعالجة بالقار:

\* تتميز الدهانات الإيبوكسية المعالجة بالقار بمقاومة فائقة للكيماويات والمياه الجوفية ومياه المجاري وتستخدم على الأسطح الخرسانية والحديدية مباشرة بدون الحاجة الى دهان أولي.  
\* ومن أمثلة هذه المواد مادة كيمايوكسي ١١٠ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث والتي تنتج على هيئة مركبين يخلطوا قبل الاستعمال وتستعمل في فترة لا تزيد عن ٦٠ دقيقة بمعدل استهلاك حوالي ١٥٠ جم/م<sup>٢</sup> على الأسطح المعدنية ٢٠٠ جم/م<sup>٢</sup> على الأسطح الخرسانية وعادة يفضل دهان وجهين أو أكثر من مادة الكيمايوكسي ١١٠ طبقاً للمواد التي سوف يتعرض لها السطح.

### خامساً: الدهانات الإيبوكسية المرنة:

\* تستعمل هذه النوعية من الدهانات كعازل له القدرة على تغطية الشروخ الشعرية للأسطح الخرسانية حيث تزيد بمقدار امتصاص هذه المواد الى أكثر من ٩٠ % وفي حالة الأسطح الخرسانية الضعيفة او التي تحتوي على شروخ شعرية تستعمل هذه الدهانات على دهان أولي من كيمايوكسي ١٠١ .  
\* ومن أمثلة هذه الدهانات مادة كيمايوكسي ١٧٥ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث والتي تتكون من مركبين تستعمل بعد الخلط في فترة تشغيل لا تزيد عن ٤٥ دقيقة بمعدل استهلاك حوالي ١ كجم/م<sup>٢</sup> لكل امم .

\* ويتوفر أيضاً نوعية من الدهانات الإيبوكسية المرنة العازلة المعدلة بالقار مثل مادة كيمايوكسي ١٧٥ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث وتتميز هذه الدهانات بزيادة المرونة حيث يصل مقدار الامتصاص إلى ١٤٠ % كذلك تكون فترة التشغيل أطول وتصل الى ١٢٠ دقيقة.

\* وتتميز أيضاً هذه الدهانات بمقاومة فائقة للمواد الكيميائية بجانب تميزها في تغطية الشروخ.

### سادساً: المونة الإيبوكسية لملء عراميس طوب الصرف الصحي:

تستعمل هذه المونة في ملء العراميس بين الطوب المقاوم للأحماض المستعمل في تبطين ترنشات وبيارات الصرف الصحي وتنتج بمواصفات خاصة سواء من ناحية مقاومتها للمواد الكيميائية او من ناحية قوة تلاصقها على الأسطح الرطبة وزيادة مرونتها لتلائم الاستعمال في حشو الفراغات بين عراميس الطوب.  
وتتوافر مواد ملء عراميس طوب الصرف الصحي تحت اسم كونكريتن ( FMA151 ) من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث.

### طرق ترميم وتقوية المنشآت الخرسانية

#### ١/٥ - معالجة الشروخ:

تعتبر معالجة الشروخ إحدى خطوات الترميم اللازمة لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية وقد يحتاج الأمر إلى خطوات أخرى لتلافي حدوث الشروخ مرة أخرى ويتوقف ذلك على الدراسة الإنشائية وتحديد أسباب الشروخ وبالتالي خطوات العلاج اللازمة.

#### ١/٥-١ - معالجة الشروخ الشعرية غير النافذة:

يمكن علاج الشروخ الشعرية الغير نافذة لأعماق كبيرة والمنتشرة بشكل غير منتظم في الأسطح الخرسانية والتي تتكون عادة من زيادة انكماش الخرسانة بدهانها عدة أوجه بمادة إيبيوكسية منخفضة اللزوجة يمكنها التسرب داخل الشروخ الشعرية مثل مادة الكيمابوكسي 103 أو الكيمابوكسي 103 تي وفي جميع الاحوال، يجب أن يكون سطح الخرسانة تام الجفاف ونظيفاً وخالياً من أجزاء الخرسانة الضعيفة أو المفككة أو زبد الأسمنت.

#### ١/٥-٢ - معالجة الشروخ الأفقية قليلة الإتساع:

في حالة الشروخ الأفقية قليلة الإتساع تتم المعالجة على الوجه التالي:

- \* يتم توسيع الشروخ النافذة حتى السطح المقابل للخرسانة يتم سد الشرخ من الجهة الأخرى باستعمال المونة الإيبوكسية كيمابوكسي ١٦٥ أو المونة الأسمنتية البولمرية.
- \* يتم تنظيف الشروخ جيداً وإزالة الأجزاء المفككة من الخرسانة ولا يتم علاج الشروخ بهذه الطريقة إلا في حالة تمام جفاف سطح الخرسانة.
- \* يتم صب مادة إيبيوكسية قليلة اللزوجة مثل مادة كيمابوكسي ١٠٣ أو كيمابوكسي ١٠٣ تي داخل الشرخ مباشرة حتى يمتلئ.

#### ١/٥-٣ - معالجة الشروخ العميقة بطريقة الحقن:

- تصلح طريقة معالجة الشروخ بالحقن تحت تأثير ضغط الهواء لجميع أنواع الشروخ الخرسانية الأفقية والرأسية سواء كان الشرخ من جهة واحدة أو نافذ إلى السطح الأخر من الخرسانة ويتم حقن الشروخ طبقاتاً للخطوات التالية:
- \* يحدد مسار الشرخ ويتم توسيعه إلى عمق وعرض ٢-١ سم.
  - \* يملأ الشرخ بمونة إيبيوكسية مثل مادة كيمابوكسي ١٦٥ ويتم العمل من الجهتين في حالة الشروخ النافذة.
  - \* تعمل ثقوب في السطح السابق ملئه بالمونة الإيبوكسية (من جهة واحدة فقط في حالة الشروخ النافذة) وذلك على مسافات تتراوح بين ٢٥ - ٥٠ سم وبعمق يتحدد طبقاً لعمق الشرخ ودرجة مسامية الخرسانة وتثبت مواسير معدنية في الثقوب.
  - \* يبدأ الحقن من أسفل من خلال المواسير المعدنية بعد تثبيت صمام مانع للرجوعية ويتم الحقن باستعمال مواد إيبيوكسية قليلة اللزوجة مثل مادة كيمابوكسي ١٠٣ ويستمر الحقن حتى خروج مادة الحقن من الماسورة العلوية التي تلي النقطة التي يتم الحقن من خلالها مباشرة.
  - \* بعد إتمام الحقن من جميع النقاط يتم الحقن من الوجه الأخر في حالة الشروخ النافذة.

### ٤/١/٥ - معالجة الشروخ المتسعة:

في حالة الشروخ المتسعة والنافذة يتم العلاج على الوجه التالي:

- \* ينظف الشرخ وتزال جميع الأجزاء المفككة بالهواء المضغوط.
- \* يتم ملء الشرخ باستعمال إحدى المواد التالية:
- \* المونة الأسمنتية البولمرية (مونة الأديبوند ٦٥)
- \* المونة الأسمنتية البولمرية المسلحة بالألياف (مونة كونفيس ٢ إف)
- \* المونة الإيبوكسية (مونة كيما بوكسي ١٦٥)

في حالة المونة الأسمنتية البولمرية والمونة الأسمنتية المسلحة بالألياف يتم ترطيب الشرخ بالمياه ثم طرطشة الأسطح بطبقة من روبة الأديبوند ٦٥ قبل ملء الشرخ مباشرة.


في حالة استعمال المونة الإيبوكسية ، يجب أن يكون السطح جافاً تماماً ويدهن بطبقة من الكيمابوكسي ١٥٠ قبل ملئه بمونة كيما بوكسي ١٦٥ .

### ٥/١/٥ - معالجة شروخ المباني:

في حالة شروخ المباني تتم المعالجة على الوجه التالي (كما هو موضح في شكل ٧) :

- \* يتم تفتيح الشرخ على هيئة حرف v وتزال جميع أجزاء المباني المفككة.
- \* ينظف السطح الداخلي للشرخ بالهواء المضغوط ويرطب بالمياه.
- \* يدهن السطح الداخلي بروبة الأديبوند ٦٥ .
- \* يملأ الشرخ بمونة كونفيس ٢ إف.

\* في بعض الأحوال (مثل حالة الشروخ الإنشائية في الحوائط الحاملة) يتم تزيير الشرخ باستعمال أشاير من حديد التسليح على هيئة حرف v على مسافات تتراوح بين ٢٥ سم الى ٥٠ سم، وتثبيت الأشاير بعمل ثقوب على جانبي الشرخ باستعمال الشنيور وتملاً هذه الثقوب بمونة الأديبوند ٦٥ وتزرع فيها الأشاير، ويفضل دهان الأشاير قبل زرعها بمادة كيما بوكسي ١٣١ المانعة للصدأ.



شكل (٧) علاج شروخ المباني

### ٢/٥ – تقوية وترميم الأعمدة الخرسانية:

يتم تقوية الأعمدة في الأحوال التالية:

- \* الرغبة في زيادة حمل العمود سواء بسبب زيادة عدد الأدوار أو بسبب الخطأ في التصميم.
- \* مقاومة الانضغاط لخرسانة العمود أو نسبة ونوعية حديد التسليح أقل من المنصوص عليه في المواصفات القياسية.
- \* وجود ميل في الأعمدة أكثر من المسموح به في المواصفات القياسية.
- \* وجود هبوط في الأساسات.

### ويتم ترميم الأعمدة في الأحوال التالية :

- \* وجود شروخ مؤثرة في العمود
- \* وجود صدأ في حديد التسليح وتطويل في الغطاء الخرساني
- \* وجود تعشيش مؤثر في خرسانة العمود.


### ١/٢/٥ – تقوية الأعمدة الخرسانية بقميص خرساني:

يتم تقوية الأعمدة في الأحوال المذكورة سابقاً بعمل قميص خرساني وتعتمد أبعاد القميص الخرساني وأقطار وعدد أسياخ حديد التسليح على المتطلبات التي أدت إلى ضرورة عمل القميص، طبقاً للخطوات التالية والموضحة في شكل (٨).

- \* تزال طبقات البياض وينظف السطح الخرساني جيداً.
- \* يتم زنبرة جميع الأسطح بطريقة لا تؤثر على سلامة العمود.
- \* تزرع أشاير لربط الكانات المستجدة للقميص في الأتجاهين على مسافات من ٢٥-٥٠ سم وتزرع الأشاير عن طريق ثقوب في سطح العمود بقطر يزيد مقدار ٢ مم عن قطر الأشاير أي في حدود ١٠-١٢ مم وبعمق كافي لتثبيت الأشاير أي في حدود من ٥ إلى ٧ مرات قطر الإشارة.
- \* تنظيف الثقوب جيداً بالهواء المضغوط وتدهن من الداخل بمادة كيمابوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة ويراعى أن تكون الإشارة بطول كافي لربطها مع الكانات المستجدة للقميص برباط سلك.
- \* تزرع أشاير للحديد الراسي بنفس العدد والقطر المستعمل في حديد التسليح الراسي وبطول لا يقل عن ٥٠ مرة قطر الإشارة.
- وتزرع هذه الأشاير عن طريق عمل ثقوب في القواعد الخرسانية المسلحة او في الكمرات طبقاً للحالة ويكون قطر الثقوب أكبر من قطر الإشارة بمقدار ٢-٤ مم وعمقها في حدود ٥ إلى ٧ مرات قطر الإشارة.
- \* تنظف الثقوب بالهواء المضغوط وتدهن بمادة كيمابوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة.
- \* يتم تركيب الحديد الراسي ثم الكانات طبقاً لتصميم قميص العمود.
- \* يتم دهان سطح العمود بمادة كيمابوكسي ١٠٤ لربط الخرسانة المستجدة بالخرسانة القديمة ويراعى أن يتم صب خرسانة القميص قبل جفاف الدهان.
- \* يصب القميص من خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع (الغينو) والرمل والإسمنت بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م<sup>٣</sup> والإضافات المانعة للأنكماش مثل أديكرت BVS أو أديكرت BVF بنسبة لا تقل عن ٦ كجم/م<sup>٣</sup>.

## الباب الخامس

\* يتم صب خرسانة القميص إما عن طريق مدفع للخرسانة أو عن طريق الشدات العادية لعمل فتحات في الشدة وفي بلاطة السقف وصب القميص على مراحل.



شكل (٨) تقوية الأعمدة الخرسانية بقميص خرساني

### ٢/٢/٥- ترميم الأعمدة نتيجة وجود صدأ غير مؤثر في حديد التسليح:

في حالة تطبيل الغطاء الخرساني وانفصاله ووجود شروخ به كنتيجة لصدأ حديد التسليح لدرجة غير مؤثرة حيث لا يكون هناك حاجة ماسة لزيادة الأبعاد الخرسانية للعمود أو زيادة حديد التسليح ، يتبع الخطوات التالية الموضحة في شكل (١٠).

\* تعمل احزمة كل ٥٠-٧٥ سم بكامل طول العمود عن طريق إزالة الغطاء الخرساني بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة كيما بوكسي ١٣١ ثم تحريم العمود في أماكن الأحزمة بكانات ٨ Ø ٢ - ١٠ مم.

\* يتم تقفيل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرجينة وفي حالة الأعمدة ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت الأحزمة في العمود عن طريق أشاير تزرع في سطح العمود كما هو موضح في شكل (٩).

\* تملأ أماكن الأحزمة بمونة قوية مثل مونة الأديبوند ٦٥ أو المونة الأسمنتية البوليمرية المسلحة بالألياف (كونفيس ٢ أف) أو المونة الإيبوكسية (كيما بوكسي ١٦٥).

\* يزال الغطاء الخرساني في الأماكن بين الأحزمة

\* يتم تنظيف حديد التسليح من الصدأ باستعمال فرشاة سلك مركبه على شنيور أو مسدس الرمل.

\* يدهن الحديد بمادة مانعه للصدأ مثل كيما بوكسي ١٣١ .


\* يدهن العمود بمادة مقوية للأسطح مثل كيما بوكسي ١٠٤ .

\* يتم طرطشة الأسطح مباشرة بروبة الأديبوند ٦٥


\* يتم عمل الغطاء الخرساني من خرسانة خاصة تتكون من الركام الرفيع الذي لا يزيد الحجم الأقصى لحبيباته عن ٥ مم والرمل والأسمنت بنسبة عالية لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>٣</sup> وأضافات لزيادة السيولة مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف بنسبة لا تقل عن ٦ كجم / م<sup>٣</sup> من الخرسانة.



صدأ الحديد في الأعمدة الخرسانية



شكل (٩) احزمة الاعمدة



شكل (١٠) ترميم الغطاء الخرساني نتيجة لصداً حديد التسليح



\* في بعض الأحوال يتم عمل الغطاء الخرساني من المونة الأسمنتية البولمرية (مونة أديبوند ٦٥) أو المونة الأسمنتية البولمرية المسلحة بألياف الفيبر جلاس (كونغيس ٢ إف) أو المونة الإيبوكسية (كيما بوكسي ١٦٥) وذلك طبقاً للمتطلبات الأنشائية.

**٣/٢/٥- ترميم الأعمدة بعمل قميص خرساني في حالتي وجود شروخ نافذة أو صدأ حديد التسليح بنسبة عالية:**

**أولاً: ترميم عمود به شروخ نافذة مع عمل قميص خرساني:**

\* يتم علاج الشروخ طبقاً للخطوات الموضحة في بند ١/٥ .

\* عمل قميص خرساني طبقاً للخطوات الموضحة في بند ١/٢/٥ .

**ثانياً: ترميم عمود بعلاج صدأ حديد التسليح وعمل قميص خرساني:**

في حالة وجود صدأ في حديد التسليح بنسب عالية فيتبع الخطوات التالية كما هو موضح في شكل (١١):

\* تعمل أحزمة كل ٥٠-٧٥ سم بكامل طول العمود عن طريق إزالة الغطاء الخرساني بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة كيما بوكسي ١٣١ ثم تحريم العمود في أماكن الأحزمة بكانات ٨٥٢-١٠ مم .

\* يتم تقفيل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرجينة وفي حالة الأعمدة ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت كانات الأحزمة في العمود عن طريق أشاير تزرع في سطح العمود.

\* تملأ أماكن الأحزمة بمونة قوية قليلة الانكماش مثل مونة الأديبوند ٦٥ أو مونة كونغيس ٢ إف أو كيما بوكسي ١٦٥ .

\* يزال الغطاء الخرساني في الأماكن بين الأحزمة.

\* ينظف حديد التسليح جيداً من الصدأ

\* يدهن حديد التسليح بمادة كيما بوكسي ١٣١ .

\* تزرع أشاير للحديد الرأسي بنفس تسليح العمود - طول الإشارة ٥٠ مرة قطر السيخ وذلك بعمل ثقوب في القواعد المسلحة أو الكمرات بقطر يزيد ٢-٤ مم عن قطر السيخ وعمق من ٥-٧ مرة قطر الإشارة - ثم تنظف الثقوب بالهواء المضغوط وتدهن كيما بوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيما بوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة.

\* يتم تركيب الحديد الرأسي ثم الكانات.

\* يتم دهان سطح العمود بمادة كيما بوكسي ١٠٤ لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ويراعى أن يتم صب خرسانة القميص قبل جفاف الدهان.

\* يتم صب القميص من خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع (الفينو) والرمل والأسمنت بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م<sup>٣</sup> والإضافات المانعة للانكماش مثل أديكريت BVS أو أديكريت BVF بنسبة لا تقل عن ٦ كجم / م<sup>٣</sup>.

\* يتم صب خرسانة القميص إما عن طريق الشدات الخشبية أو عن طريق مدفع الخرسانة.


<p>2 إزالة الغطاء الخرساني و تنظيف الحديد و دهانه كيمابوكسي 131</p>	<p>1 عمل أحزمة كل 50-70 سم</p>
<p>4 تركيب الأسيار السفلية للحديد الرأسي المستجد</p>	<p>3 تركيب الأسيار للكانات المستجدة</p>
<p>6 تركيب الكانات العلوية للحديد الرأسي المستجد</p>	<p>5 تركيب الأسيار العلوية للحديد الرأسي المستجد</p>
<p>8 صب خرسانة القميص</p>	<p>7 دهان سطح العمود بمادة كيمابوكسي 104</p>

شكل (II) علاج صدأ الحديد وعمل قمصان للأعمدة

### ٤/٢/٥- ترميم الأعمدة بعمل قمصان حديدية:

- تستعمل القمصان الحديدية في حالة الحاجة الى ترميم العمود وزيادة أحماله بدون زيادة الأبعاد الخرسانية وتتبع الخطوات التالية الموضحة في شكل (١٢):
- \* تعمل أحزمة كل ٥٠-٧٠ سم بكامل طول العمود عن طريق إزالة الغطاء الخرساني بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة كيما بوكسي ١٣١ ثم تحريم العمود في أماكن الأحزمة بكانات Ø ٨-١٠ مم.
  - \* ويتم تفعيل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرغينة وفي حالة الأعمدة ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت الأحزمة في العمود عن طريق أشاير تزرع في أسطح العمود كما هو موضح في شكل (٩).
  - \* تملأ أماكن الأحزمة بمونة أديبوند ٦٥ أو كونفيس ٢ إف أو كيما بوكسي ١٦٥.
  - \* يزال الغطاء الخرساني في الأماكن بين الأحزمة.
  - \* ينظف حديد التسليح من الصدأ.
  - \* يدهن حديد التسليح بمادة كيما بوكسي ١٣١ المانعة للصدأ.
  - \* يركب القميص الحديدي بالأبعاد والأسماك المطلوبة في التصميم الإنشائي ويمكن أن يكون القميص من ألواح من الصلب تغطي كامل سطح العمود أو من قطاعات صلب الإنشاء مثل الخوص والزوايا وغيرها.
  - \* تملأ الفراغات بين القميص والعمود الخرساني باستعمال مونة كيما بوكسي ١٦٥، وفي حالة القمصان المغلقة التي تتكون من ألواح من الصلب، يترك فتحات في جوانب القمصان لصب مونة كيما بوكسي ١٦٥ اللاصقة على أن يبدأ الصب من أسفل الى أعلى.
  - \* أما في حالة استعمال قمصان من قطاعات مختلفة من الصلب الإنشائي وتملاً الفراغات بين هذه القطاعات والعمود بمونة كيما بوكسي ١٦٥ ويكمل باقي الغطاء الخرساني في الأماكن المكشوفة بنفس المونة.





تركيب الأحزمة الحديدية




إزالة الغطاء الخرساني في أماكن الأحزمة




إزالة الغطاء الخرساني بين الأحزمة




تغطية الأحزمة بالمونة




تركيب القميص الحديدي



تنظيف حديد التسليح و دهانه بمادة كيمابوكسي 131



قمصان حديدية من زوايا و حوص



ملئ الفراغ بين القميص الحديدي و السطح الخرساني

شكل (12) القمصان الحديدية للأعمدة الخرسانية

### ٣/٥ - تقوية وترميم الكمرات الخرسانية:

#### ١/٣/٥ علاج صدأ حديد التسليح للكمرات بدون زيادة الأبعاد الخرسانية :


يتم علاج صدأ حديد التسليح في الكمرات بدون زيادة الأبعاد أو التسليح طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (١٣).

- \* يتم صلب الكمرات عن طريق صلب البلاطات والكمرات الثانوية.
- \* تزال طبقة الغطاء الخرساني لحديد التسليح الذي تعرض للصدأ.
- \* ينظف حديد التسليح جيداً من الصدأ باستعمال فرش سلك أو فرش سلك مركبه على شنيور أو بمسدس الرمل.


- \* يدهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسي ١٣١ المانعة للصدأ ويترك ٢٤ ساعة.
- \* تدهن الأجزاء الخرسانية أسفل الغطاء الخرساني المزال بمادة كيمابوكسي ١٠٤ ويراعى إعادة الغطاء الخرساني قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- \* يعاد الغطاء الخرساني لحديد التسليح الرئيسي باستعمال مونة السيتوركس جراوت أو عن طريق التلييش باستعمال مونة الأديبوند ٦٥ أو مونة كونغيس ٢ إف.

#### ٢/٣/٥ علاج صدأ حديد التسليح وزيادته وإعادة الغطاء الخرساني للكمرات :

- \* يتم علاج صدأ حديد التسليح وزيادته طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (١٥):
- \* يتم صلب الكمرات عن طريق صلب البلاطات والكمرات الثانوية.
- \* تزال طبقة الغطاء الخرساني لحديد التسليح الذي تعرض للصدأ.
- \* ينظف حديد التسليح جيداً أو يدهن بمادة كيمابوكسي ١٣١ المانعة للصدأ ويترك لمدة ٢٤ ساعة.
- \* تركيب أشاير الحديد الرئيسي بنفس العدد والقطر عن طريق عمل الثقوب في الأعمدة بقطر يزيد من ٤-٢ مم عن قطر حديد التسليح الرئيسي وبعمق من ٥-٧ قطر الحديد الرئيسي وتملاً الثقوب بمادة كيمابوكسي ١٦٥ ويثبت بها الأشاير.
- \* يركب الحديد الرئيسي المستجد.
- \* تركيب الكانات المستجدة عن طريق تثبيت أشاير بمونة إيوكسية بعمل تجويف في قاع وجانبي الكمره مقاس ٢×٢ سم لوضع الكانات بإحدى الطرق الموضحة في شكل (١٤).
- \* تدهن الأجزاء الخرسانية في أماكن الغطاء الخرساني المزال بمادة كيمابوكسي ١٠٤ على أن يتم إعادة الغطاء الخرساني قبل جفافها.
- \* يعاد الغطاء الخرساني للكانات القديمة والكانات المستجدة باستعمال مونة الأديبوند ٦٥ .
- \* يصب الغطاء الخرساني للحديد الرئيسي للكمرة باستعمال السيتوركس جراوت أو عن طريق التلييش بمونة أديبوند ٦٥ أو بمونة كونغيس ٢ إف.




شكل (٣) علاج صدأ حديد التسليح للكمرات بدون زيادة حديد التسليح و الأبعاد الخرسانية



شكل (١٤) طرق تثبيت الكانات المستجدة للكمرات





شكل (10) علاج صدأ حديد التسليح وزيادته وإعادة الغطاء الخرساني للكمرة



### ٣ / ٣ / ٥ - تقوية الكمرات بزيادة حديد التسليح و عمل قميص خرساني

يتم زيادة حديد التسليح والأبعاد الخرسانية بغرض تقوية الكمرات وزيادة مقاومتها للأحمال ويراعى أن يتم علاج أي عيوب تكون موجودة بالكمرة مثل الشروخ أو الصدأ بحديد التسليح قبل البدء في عملية التقوية ويتم تقوية الكمرات طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (١٦).

\* يزال البياض وينظف السطح جيداً ويتم زببرته من جميع الجوانب.

\* تركيب أشاير لحديد التسليح الرئيسي بنفس العدد والقطر عن طريق عمل ثقوب في الأعمدة بقطر يزيد من ٢-٤ مم عن قطر حديد التسليح وبعمق من ٥-٧ قطر حديد التسليح وتملاً للثقوب بمادة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة.

\* يركب الحديد الرئيسي المستجد.


\* تركيب الكانات المستجدة بإحدى الطرق المبينة في شكل (١٤).

\* يدهن كامل سطح الكمرات بمادة كيمابوكسي ١٠٤ على أن يتم صب الجاكت قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤.


\* يصب خرسانة الجاكت من خرسانة خاصة تحتوي على نسب عالية من الأسمنت وركام فينو ويضاف إليها مادة الأديكريت بي في أس أو الإديكريت بي في إف بمعدل ٦ كجم / م<sup>٣</sup>.

\* يتم الصب إما باستعمال مدفع الخرسانة أو عن طريق شدات عادية بها فتحات جانبية تصب منها الخرسانة على أن يكمل الجزء الأعلى من الجاكت بالتلبيش بمونة سيتوركس جراوت. ويمكن أيضاً الصب عن طريق عمل فتحات في البلاطات الخرسانية العلوية.







إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الحديد و دهانه كيمابوكسي 131




صب الكمرة




تثبيت أشاير الحديد الرئيسي



تثبيت الكانات المستجدة



دهان كيمابوكسي 104 و صب القميص الخرساني




تثبيت الحديد الرئيسي المستجد

شكل (٦) تقوية الكمرات بزيادة حديد التسليح وعمل قميص خرساني

### ٤/٣/٥- تقوية الكمرات بتثبيت شرائح حديدية:

يتم تحديد أماكن تثبيت الشرائح وأبعادها واسماؤها طبقاً لحالة العلاج المطلوبة وتستعمل هذه الطريقة في الأحوال التالية:

- \* تقوية الحديد الرئيسي العلوي والسفلي للكمرات.
- \* زيادة مقاومة إجهادات القص نتيجة لضعف الكانات أو الحديد المكسح.
- \* تقوية الكمرات في حالة وجود الشروخ النافذة ويتم لصق هذه الشرائح بعد علاج الشروخ بالطرق السابقة.
- \* وفي جميع الأحوال يتم تثبيت الشرائح الحديدية في الكمرات الخرسانية بطريقة اللصق بمونة إيبوكسية والتثبيت بالمسامير طبقاً للخطوات الموضحة في شكل (١٧) كما يلي:
- \* يتم عمل زنبره وتنظيف السطح الخرساني في المنطقة التي سوف يتم تثبيت الشرائح الحديدية عليها.
- \* يتم دهان الشرائح الحديدية بمادة كيمابوكسي ١٣١ المانعة للصدأ.
- \* يتم عمل ثقوب في الشرائح الحديدية والسطح الخرساني.
- \* يتم وضع طبقة من المونة الإيبوكسية (كيمابوكسي ١٦٥) فوق الشرائح بسمك حوالي ٥ مم.
- \* يتم تثبيت الشرائح الحديدية في الأسطح الخرسانية بعد دهانها بكيمابوكسي ١٥٠ باستعمال مسامير فيشر أو هيلتي.



شكل (١٧) تقوية الكمرات  
بتثبيت شرائح حديدية

### ٤/٥ - تقوية وترميم البلاطات الخرسانية:

١/٤/٥ - تقوية البلاطات الخرسانية بزيادة السمك من السطح العلوي:

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في الشكل (١٨).


\* تنظيف الأسطح الخرسانية من أعلى جيداً.

\* تزرع أشاير بقطر ٨ مم وبعمق ٥ سم في سطح البلاطة العلوي على مسافات ٢٥-٥٠ سم في الاتجاهين وتستعمل مادة كيمابوكسي ١٦٥ في زرع الأشاير.

\* تركيب شبكة من حديد التسليح العلوي في أماكن عزم الانحناء السالب وشبكة من حديد التسليح في أماكن عزم الانحناء الموجب.

\* يدهن كامل سطح البلاطات العلوي بمادة كيمابوكسي ١٠٤.

\* قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤- تصب الخرسانة بالسمك المطلوب ويراعي استعمال اضافات تقليل الانكماش مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف بنسبة لا تقل عن ٦ كجم/م<sup>٣</sup> من الخرسانة.



شكل (١٨) تقوية البلاطات بزيادة السمك وحديد التسليح

٢/٤/٥ - تقوية البلاطات الكابولية بزيادة السمك من أعلى:

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في الشكل (١٩).


\* تنظيف الأسطح الخرسانية من أعلى جيداً.

\* تزرع أشاير بقطر ٨ مم وبعمق ٥ سم في سطح البلاطات الكابولية العلوى على مسافات ٢٥ - ٥٠ سم في الإتجاهين ويستمر زرع الأشاير في البلاطات المجاورة بطول مرة ونصف البلاطات الكابولية.

\* يركب الحديد الرئيسي المستجد للبلاطات الكابولية وكذا الحديد الثانوي ويراعى أن يمتد الحديد الرئيسي بطول مرة ونصف البلاطات الكابولية.

\* يدهن سطح الخرسانة بمادة كيمايوكسي ١٠٤.

\* تصب الخرسانة المستجدة قبل جفاف الدهان بالسمك المطلوب ويراعى استعمال إضافات تقليل الانكماش مثل أديكرت بي في إف بنسبة ٦ كجم / م<sup>٣</sup>.



شكل (١٩) تقوية البلاطات الكابولية من أعلى

### ٣/٤/٥ - علاج صدأ الحديد بالبلاطات الخرسانية:

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٠).

\* تصلب البلاطات

\* يزال الغطاء الخرساني من أسفل.


\* يدهن الحديد بمادة كيمابوكسي ١٣١ ويترك لمدة ٢٤ ساعة ليجف.

\* يدهن كامل السطح بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .

\* قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ يتم طرطشة السطح بروبة الأديبوند ٦٥ .

\* يتم إعادة الغطاء الخرساني من مونة الأديبوند ٦٥ أو المونة الأسمنتية قليلة الانكماش التي تتكون من ١ م<sup>٣</sup>

رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت ويضاف إليها مادة الأديكريت بي في إس أو الأديكريت بي في إف بمعدل ٦ كجم / م<sup>٣</sup>.



شكل (٢٠) علاج صدأ الحديد لبلاطات خرسانية

### ٤/٤/٥ - علاج صدأ حديد التسليح مع زيادة السمك وحديد التسليح:

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢١).

\* تصلب البلاطات

\* يزال الغطاء الخرساني من أسفل

\* يتم تنظيف الحديد جيداً من الصدأ

\* يدهن الحديد بمادة كيمابوكسي ١٣١ ويترك ٢٤ ساعة ليجف.

\* تزرع أشاير رأسية قطر ٨ مم وبعمق ٥ سم في كامل سطح البلاطة من أسفل على مسافات ٢٥-٥٠ سم في الاتجاهين.

\* تزرع أشاير أفقية بعدد وبقطر حسب تصميم حديد التسليح المستخدم في الشبكة المستجدة وبعمق

٨ Ø في جوانب الكمرات بالعمق المستجد للبلاطة وذلك باستخدام المونة الإيبوكسية كيمابوكسي ١٦٥.


\* تثبيت شبكة الحديد المستجدة عن طريق ربطها بسلك رباط في الأشاير المزروعة في البلاطة والأشاير الجانبية المزروعة في الكمرات.

\* يدهن كامل سطح البلاطة من أسفل بمادة كيمابوكسي ١٠٤.


\* قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤، يتم طرطشة البلاطة من أسفل باستعمال روية الأديبوند ٦٥ .

\* يتم صب الزيادة المطلوبة لسمك البلاطة باستعمال خرسانة تحتوي على الركام الرفيع وعلى الاضافات المانعة للانكماش مثل أديكريت بي في إف بنسبة ٦ كجم/م<sup>٣</sup> إما عن طريق مدفع الخرسانة أو عن طريق التلبيش على طبقات.






1 صب البلاطات و إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الحديد و دهانه كيمابوكسي 131




2 تركيب الأشاير الرأسية و الافقية كل 25 سم في الإتجاهين



3 تركيب شبكة حديد التسليح المُستجدة



4 دهان السطح كيمابوكسي 104 و عمل طبقة طرشرة بروبة الأديبوند



5 صب الزيادة المطلوبة من سمك بلاطة السقف


شكل (٢١) تقوية البلاطات بزيادة السمك وحديد التسليح



### ٥/٥ - تقوية الأساسات المنفصلة:

- يتم تقوية الأساسات المنفصلة عن طريق زيادة أبعاد القواعد الخرسانية العادية والمسلحة وزيادة حديد التسليح على الوجه التالي كما هو موضح في شكل (٢٢).
- \* يتم الحفر حول القواعد حتى منسوب القواعد العادية السفلى.
  - \* تدمك التربة جيداً حول القواعد العادية وبالعرض المستجد للقواعد العادية.
  - \* تنظيف أسطح القواعد الخرسانية العادية الجانبية والعلوية جيداً.
  - \* تزرع أشاير في جميع جوانب القواعد العادية بقطر ١٣ مم وعمق ١٠ سم وعلى مسافات ٣٠ - ٤٠ سم في الاتجاهين بمونة إيبوكسية.
  - \* يدهن كامل سطح القواعد الخرسانية العادية بمادة كيمابوكسي ١٠٤.
  - \* قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ تصب الزيادة المطلوبة في عرض القواعد الخرسانية العادية ويراعى إضافة مادة الأديكريت بي في إلى الخرسانة بمعدل ٣ كجم / م<sup>٣</sup>.
  - \* تنظف الأسطح الجانبية والعلوية للقواعد الخرسانية المسلحة.
  - \* تزرع أشاير بقطر ١٣ مم وبعمق ١٠ سم وعلى مسافات ٢٥ - ٣٠ سم في الاتجاهين في جوانب وأعلى القواعد الخرسانية المسلحة وذلك بمونة إيبوكسية.
  - \* يركب حديد التسليح المستجد بالقطر والعدد المحدد في التصميم ويتم تربيطه بسلك رباط مع الأشاير.
  - \* يدهن كامل سطح القواعد الخرسانية المسلحة بمادة كيمابوكسي ١٠٤.
  - \* قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤، يصب القميص الخرساني للقواعد المسلحة من خرسانة لا تقل نسبة الأسمنت فيها عن ٤٠٠ كجم / م<sup>٣</sup> وتحتوي على نسب عالية من الإضافات المانعة للانكماش مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف.
  - \* يراعى ترك أشاير في السطح العلوي لقميص القواعد الخرسانية المسلحة لعمل قميص للأعمدة طبقا لما ذكر في بند القمصان المسلحة للأعمدة الخرسانية.





شكل (٢٢) تقوية القواعد المنفصلة

## الباب الخامس

٦/٥ - تقوية وترميم الحوائط الخرسانية المسلحة

١/٦/٥ - علاج صدأ حديد التسليح

يتم علاج صدأ حديد التسليح طبقاً للخطوات التالية كما هو موضح في شكل (٢٣).

\* يزال الغطاء الخرساني لحديد التسليح

\* ينظف حديد التسليح من الصدأ


\* يدهن حديد التسليح كيمايوكسي ١٣١ ويترك ٢٤ ساعة ليجف

\* يدهن كامل سطح الخرسانة بمادة كيمايوكسي ١٠٤ ويتم طرطشة السطح قبل جفاف مادة كيمايوكسي ١٠٤

باستعمال روبة الأديوند ٦٥ .

\* يعاد الغطاء الخرساني بمونة الأديوند ٦٥ أو بالمونة قليلة الانكماش المضاف إليها مادة أديكريت بي في

بمعدل ٣ كجم / م<sup>٣</sup> .




شكل (٢٣) علاج صدأ الحديد بالحوائط الخرسانية

## الباب الخامس

### ٢/٦/٥ - زيادة حديد التسليح والأبعاد الخرسانية

يتم زيادة حديد التسليح والأبعاد الخرسانية طبقاً للخطوات التالية كما هو موضح في شكل (٢٤):

- \* يتم زنبرة السطح الخرساني بكامل المساحة
- \* تزرع أشاير لكامل السطح على مسافات ٢٥-٣٠ سم في الاتجاهين ويتحدد قطر الإشارات طبقاً للتصميم ويكون عمق الإشارات ٥-٧ مرة قطر الإشارة.
- \* تزرع أشاير في الأساسات بنفس قطر وعدد حديد التسليح الرأسي وذلك بمونة إيبوكسية.
- \* تركيب شبكة حديد التسليح ويتم تربيطها بسلك رباط مع الأشاير الرأسية والأفقية .
- \* يدهن كامل سطح الحوائط بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- \* تصب خرسانة القميص باستعمال خرسانة قليلة الانكماش تحتوي على مادة الاديكريت بي في إس أو الأديكريت بي في إف بمعدل لا يقل عن ٦ كجم/م<sup>٣</sup> ويراعى صب خرسانة القميص قبل تمام جفاف مادة الكيمابوكسي ١٠٤ .



شكل (٢٤) علاج صدأ حديد التسليح وتقوية الحوائط الخرسانية

### حماية المنشآت الخرسانية

يتم حماية المنشآت الخرسانية عند تعرض العناصر الخرسانية لعوامل خارجية تؤثر على سلامة هذه العناصر مثل:  
\* العوامل الجوية ويشمل ذلك الامطار والرياح المحملة بالغازات الصناعية والارتفاع والانخفاض في درجة حرارة الجو.

- \* تسرب المياه نتيجة لعدم كفاءة الطبقات العازلة للمياه أو عدم كفاءة وصلات الصرف الصحي والمياه.
- \* المياه الجوفية التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تؤثر على سلامة الأساسات.
- \* الأبخرة والغازات في المصانع المنتجة للمواد الكيميائية مثل مصانع الأسمدة وغيرها.
- \* المواد الكيميائية والمواد السكرية التي تتعرض لها الأرضية أثناء تصنيع المواد الغذائية والأدوية وغيرها.
- \* الصدم والبرى الناتج عن الاحمال الميكانيكية التي تتعرض لها الأرضيات الخرسانية وتختلف طرق حماية العناصر الخرسانية طبقاً للعوامل المؤثرة وطبقاً لنوعية العنصر الخرساني كما هو موضح فيما يلي:

#### ١/٦ - حماية المنشآت الخرسانية ضد تأثير العوامل الجوية

##### ١/١/٦ - حماية الواجهات الخرسانية الخارجية

في حالة المدن السياحية والمدن التي تزيد فيها كثافة الأمطار يلزم حماية الواجهات الخارجية من تأثير الامطار وذلك باستعمال دهان السيليكون (مثل مادة كيم تكت من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث). تدهن مادة كيم تكت على الأسطح الخارجية لحوائط الخرسانة والطوب والحجر والبياض فتتشرب داخل المسام بدون تكوين طبقة دهان ذات سمك أو لون واضح وتعمل على تجمع قطرات المياه وطردها مما يساعد على نظافة الأسطح ومنع امتصاص المياه.

##### ويتم دهان مادة الكيم تكت على الوجه التالي:

- \* تنظف الأسطح من الأتربة والتلوث او اي شوائب أخرى تكون عالقة بالأسطح .
- \* تعالج الشروخ غير الانشائية باستعمال مادة السيتوسيل ٤٠٠ ولا تعالج الشروخ التي عرضها أقل من ١٥٠ ميكرون.
- \* يدهن وجه أو أكثر من محلول السيليكون باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.
- \* يدهن الوجه الثاني بعد تمام امتصاص المواد وقبل تمام جفاف الوجه الاول
- \* يعتمد عدد الأوجه المدهونة على مسامية الأسطح وعادة يدهن من وجهين الى ثلاثة أوجه
- \* يعتمد زمن الجفاف على درجة حرارة الجو وعادة يتراوح بين ١٢ - ٢٤ ساعة
- \* تنظيف المعدات بعد الاستعمال مباشرة بمادة الكيروسين.

### ٢/١٦ - حماية الهيكل الخرساني

في حالة زيادة نسبة الرطوبة الجوية أو زيادة الأمطار يفضل عزل الهيكل الخرساني لمنع تسرب المياه والرطوبة الى داخل الخرسانة مما يسبب صدأ حديد التسليح.

سيتم عزل الهيكل الخرساني باستعمال مواد العزل الأسمنتية (مثل مادة أديكور من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث) وذلك على الوجه التالي:

\* تنظيف الأسطح جيداً وترطب بالماء.

\* يخلط الأديكور بالماء بمعدل ١٠ لتر لكل ٥٠ كجم أديكور ويدهن بالفرشاة بمعدل استهلاك حوالي ١,٢٥ كجم / م<sup>٢</sup>.

\* يتم دهان الوجه التالي بعد مرور ٢٤ ساعة وبعد تنظيف الزوائد والأجزاء الضعيفة بفرشاة سلك.

\* الحد الأدنى لعدد طبقات الدهان وجهين.

يتم بعد ذلك طرطشة الأسطح بروبة الاديوند ٦٥ ثم عمل طبقة البياض من مونة أسمنتية مضاف إليها مادة الأديكريت بي بمعدل ٢ كجم / م<sup>٣</sup>.

### ٢/١٧ - حماية المنشآت الخرسانية من تأثير العوامل الكيميائية

في حالة تعرض أسطح الهيكل الخرساني لتأثير الأبخرة في المصانع المنتجة للمواد الكيميائية، يلزم حماية الأسطح الخرسانية للهيكل الخرساني باستعمال إحدى المواد البوليمرية وذلك على الوجه التالي:

\* الدهانات التي أساسها مادة الأكريليك

تستعمل الدهانات التي أساسها مادة الأكريليك كمادة لحماية الأسطح الخرسانية ضد تأثير الأبخرة والغازات الكيميائية وفي نفس الوقت تصلح كتشطيب نهائي للأسطح الخرسانية وذلك مثل مادة الأديكون من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث تنتج مادة الأديكون على هيئة دهان شفاف أو ملون من مركب واحد وتدهن باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش ويتم الدهان من وجه واحد أو أكثر طبقاً لدرجة الحماية المطلوبة.

\* الدهانات التي أساسها المواد الإيبوكسية

تتكون معظم المواد الإيبوكسية من مركبين، يتم خلطهما قبل الاستعمال مباشرة وبالنسب الوزنية المحددة على العبوات وتستعمل في خلال ساعة من الخلط أو طبقاً لما هو موضح في النشرات الخاصة بكل مادة. لحماية الأسطح الخرسانية ضد تأثير الأبخرة والغازات يدهن وجه برايمر من مادة كيمايوكسي ١٠١ بالإضافة الى وجه أو أكثر من الدهانات الإيبوكسية النهائية مثل مادة كيمايوكسي ١٢٩ أو كيمايوكسي ١٥١ باللون المطلوب. وفي هذه الحالة تصلح الدهانات الإيبوكسية كتشطيب نهائي للأسطح الخرسانية المعرضة لأبخرة المواد الكيميائية.

### ٣/٨ - حماية المنشآت الخرسانية من تسرب المياه

يتم حماية المنشآت الخرسانية من تسرب مياه الأمطار أو المياه الناتجة عن عدم كفاءة وصلات الصرف الصحي والمياه بعمل طبقة عازلة من المستحلب البيتوميني (سيروتكت) أو المستحلب البيتوميني المطاط (سيروبلاست) وذلك على الوجه التالي:

\* ينظف السطح الخرساني جيداً.

\* يدهن وجه أولي من السيروتكت أو السيروبلاست المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ .


\* يدهن وجهين أو أكثر من السيروتكت أو السيروبلاست طبقاتاً لمعدل الاستهلاك المطلوب ويراعى عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من السيروتكت أو السيروبلاست عند تعرض هذه الطبقة للعوامل الجوية.

### ٤/٨ - حماية الأساسات الخرسانية ضد تأثير المياه الجوفية

في حالة تعرض الأساسات الخرسانية للمياه الجوفية التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح تزيد عن المسموح به طبقاً للمواصفات القياسية فإنه يجب عمل الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب هذه المياه إلى خرسانة الأساسات حيث يؤدي تسرب المياه إلى صدأ حديد التسليح وفي النهاية انهيار المبنى بالكامل. وتتبع الخطوات التالية بحماية الأساسات الخرسانية من تأثير المياه الجوفية التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح:

\* يجب أن تحتوي الخرسانة المستعملة على نسب عالية من الأسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> ولا تقل مقاومة الانضغاط للخرسانة عن ٢٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم، ويضاف إلى الخرسانة إحدى الإضافات التي تقلل من مسامية الخرسانة مثل أديكرت دي إم ٢ من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث والذي يضاف بمعدل ٠,٥% إلى ١% من وزن الأسمنت المستعمل.

\* يتم عمل طبقة عازلة للأساسات من المستحلب البيتوميني سيروتكت كما هو موضح في شكل (٢٥).



شكل (٢٥) عزل القواعد الخرسانية المنفصلة بالسيروتكت

ويعتمد معدل الاستهلاك على نوعية وعمق الأساسات ونسبة الأملاح في المياه الجوفية وعادة يكون معدل الاستهلاك من ١ الى ٢ كجم / م<sup>٢</sup>.

### ٥/٦ - حماية الأرضيات الخرسانية ضد المواد الكيميائية والأحمال الميكانيكية

#### ١/٥/٦ - تقوية الأسطح الخرسانية وزيادة مقاومتها لتكون الغبار

يتم تقوية الأسطح الخرسانية وزيادة مقاومتها لتكون الغبار ونفاذية المياه وتأثير المواد الكيميائية والزيوت والشحومات عن طريق دهانها بمركب منخفض اللزوجة يتغلغل داخل المسام الخرسانية ويقوي الطبقة السطحية العلوية مثل مادة اديكون من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث.

يدهن اديكون بالفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش بعد تنظيف الأسطح الخرسانية ويجب أن يتم الدهان بعد فترة سبعة ايام من صب الأرضيات الخرسانية ويدهن وجه أو أكثر طبقاً لدرجة التقوية المطلوبة.

#### ٢/٥/٦ - الدهانات الإيبوكسية للأرضيات الخرسانية

يعتبر إعداد السطح الخرساني من أهم العوامل التي تساعد على أن تؤدي الدهانات الإيبوكسية الغرض المطلوب منها لذلك يجب أن تتوفر الاشتراطات التالية في الأسطح الخرسانية:

\* سطح صلب خالي من الأجزاء المفككة والتعشيش وفواصل الصب

\* سطح نظيف خالي من الشوائب

\* سطح جاف خالي من الرطوبة

\* خرسانة ذات مقاومة عالية لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup>.

\* درجة حرارة الخرسانة لا تقل عن ١٠°م ولا تزيد عن ٤٠°م.

يتم خلط المواد الإيبوكسية ميكانيكياً بالنسب الموضحة على العبوات ويتم تشغيلها خلال فترة التشغيل المسموح بها والموضحة في النشرات العلمية للمواد المستعملة. وتتكون الدهانات الإيبوكسية للأرضيات الخرسانية من الطبقات التالية:

\* طبقة برايمر من مادة كيمابوكسي ١٠١.

\* طبقة نهائية أو أكثر من مادة كيمابوكسي ١٢٩ أو مادة كيمابوكسي ١٥١.



### ٣/٥/٦ - الأرضيات من المونة الإيبوكسية

تستعمل هذه المونة عندما يكون هناك حاجة الى مقاومة للأحمال الميكانيكية مثل البري بجانب الحاجة الى مقاومة المياه والمواد الكيميائية وذلك مثل أرضيات المصانع خاصة مصانع الأغذية والمشروبات والأدوية والجراجات التي تتعرض فيها الأرضيات الى عوامل ميكانيكية بجانب تعرضها الى المياه المحملة بالمواد الكيميائية. تنتج هذه المونة بخلط المواد الإيبوكسية التي لا تحتوي على مذيبات مثل مادة كيمابوكسي ١٥٠ مع المواد المائلة من الكوارتز المتدرج وعادة يتم خلط المواد الإيبوكسية بالمواد المائلة بنسبة ١ : ٣ الى ١ : ٨ طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة.

تفرد المونة الإيبوكسية بسبك ٣-١٠ مم على طبقة دهان أولي من كيمابوكسي ١٥٠ ويمكن دهان السطح النهائي في حالة استعمال نسب عالية من المواد إما بمادة كيمابوكسي ١٥٠ الشفافة أو كيمابوكسي ١٥١ الملونة.

### ٦/٦ - حماية الأسطح الخرسانية من تأثير الحرارة الجوية

لتحسين السلوك الحراري للمنشآت ولتوفير وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات التبريد والتدفئة ولتوفير حماية دائمة للمنشآت وإطالة عمرها الافتراضي- حيث أن تعرض المنشآت لتغيرات حرارية عالية يؤدي الى حدوث شروخ خاصة بين الحوائط والهيكل الخرساني- يجب إستخدام المواد العازلة للحرارة ويعتبر بلاط التايل فوم العازل للحرارة من أحدث المواد المستعملة في هذه الأغراض.

**التايل فوم:** عبارة عن بلاط عازل للحرارة مركب القطاع مصنع من طبقة البوليسترين المشكل بالبتق (أدفي فوم) متحدة بغطاء من الخرسانة الأسمنتية البوليمرية قوية التحمل صلبة السطح جذابة المظهر، والمادة العازلة للحرارة من الادفي فوم مصنعة من ألواح البوليسترين المشكل بالبتق وتتكون من خلايا صلبة مغلقة موزعة بتجانس تام مما يعطي هذه الألواح خواص مميزة.


أما بالنسبة للطبقة المستخدمة في تغطية ألواح التايل فوم والتي تحل محل طبقة الحماية او الترابيع الخرسانية فهي عبارة عن خرسانة راتنجية منتجة من ركام سليسي متدرج وأسمنت بورتلاندي وإضافات لزيادة الصلابة وتقليل الانكماش ومادة راتنجية خاصة بحيث لا تقل مقاومة الانضغاط لمكعبات هذه الخرسانة عن ٦٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم.

وتنتج هذه الطبقة بألوان وأشكال متعددة لتناسب مجال الاستعمال سواء كبلطات عازلة للأسقف أو كوحدة عازلة للحوائط لا تحتاج الى طبقة بياض أو دهان.

يستخدم التايل فوم في أسلوب العزل المقلوب للأسطح على النحو التالي:

\* دهان طبقة عازلة للمياه من المستحلب البيتوميني سيروتكت أو المستحلب البيتوميني المطاط سيرو بلاست بمعدل ٢ كجم/م<sup>٢</sup>.

\* تركيب بلاطات التايل فوم بالمونة الأسمنتية لتحل محل الطبقات العازلة للحرارة والبلاط النهائي للأسطح. والشكل رقم (٢٦) يبين طريقة العزل المتكامل باستعمال المستحلبات البيتومينية وبلاط التايل فوم.



شكل (٢٦) عزل الاسطح بالسيرو بلاست والتايل فوم

أمثلة لبعض مشاريع الترميم التي قامت بها شركة كيماويات البناء الحديث



أعمال ترميم وتدعيم الأسقف والكمرات الخرسانية وإضافة شبكات حديد تسليح مستجدة

أمثلة لبعض مشاريع الترميم التي قامت بها شركة كيماويات البناء الحديث



أعمال صلب وترميم الأسقف والكمرات واستعواض شبكات حديد التسليح القديمة بشبكات حديد تسليح جديدة

أمثلة لبعض مشاريع الترميم التي قامت بها شركة كيماويات البناء الحديث



أعمال ترميم وتدعيم الأعمدة الخرسانية وعمل قمصان خرسانية مستجدة

أمثلة لبعض مشاريع الترميم التي قامت بها شركة كيماويات البناء الحديث



أعمال ترميم وتدعيم الأعمدة الخرسانية وعمل قمصان خرسانية مستجدة

National Organization  
For Potable Water & Sanitary Drainage  
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية  
لمياه الشرب والصرف الصحي  
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

شهادة اعتماد منشأة إنتاجية  
( مواد العزل والكيماويات والدهانات )

ساري  
حتى ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠

اسم المنشأة : شركة كيماويات البناء الحديث CMB  
عنوان الادارة : ٣١٩ ش الهرم - الجيزة

عنوان المصنع : وادي النظرون - القطاع الجنوبي - محافظة البحيرة  
السجل التجاري : ٥٣١٠٦ مكتب سجل تجاري : استثمار محافظة : القاهرة  
بإض رقم تسجيل ضريبي : ١٠٠٠٢١٠٥٥٤ مأمورية: الهرم محافظة: الجيزة  
سجل صناعي رقم : ٢٤٥١٨ سنة الإصدار : ١٩٩٥-نوعية الصناعة : كيماوية  
رخصة : (داسة) ٥١٨٠٤٢٧٠٢٠٠٤٢٩٦ (مدينة) : وادي النظرون قسم اول محافظة : البحيرة

المنتجات المعتمدة لدى الهيئة :  
وبيانتهم بالكشف خلفه :- ( انظر خلفه ) : عدد (١٨) مادة

- طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية
- يتم الالتزام بتعليمات الإدارة و الموضحة خلفه وفي حاله مخالفتها يعتبر الاعتماد لاغى
- شهادة الاعتماد لا تستخدم كبديل عن شهادات الاختبار لاوامر التوريد المختلفة

المشرف العام  
بمحمود كرم  
" محمود عبد الحميد العزيم "



صادر في ١١/٤/٢٠٢٢  
ساري حتى ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠

٩٤٦

١١/٤/٢٠٢٢

sheroon

## (تابع شهادة اعتماد مواد العزل والكيماويات والدهانات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) - المواد المعتمدة من إنتاج شركة CMB

ايوكسي للاستخدام في مشروعات صرف صحي فقط	كيما بوكسي 111
ايوكسي للاستخدام في مشروعات مياه شرب وصرف صحي	كيما بوكسي 129
ايوكسي للاستخدام في مشروعات مياه شرب فقط	كيما بوكسي ZNP/S 131
ايوكسي للاستخدام في مشروعات مياه الشرب فقط	كيما بوكسي E 151
ايوكسي للاستخدام في مشروعات صرف صحي فقط	كيما بوكسي 151
ايوكسي للاستخدام في مشروعات صرف صحي فقط	كيما بوكسي 152
ايوكسي للاستخدام في مشروعات صرف صحي فقط	كيما بوكسي 110
ملء فواصل للاستخدام في مشروعات صرف صحي فقط	كيم فليكس 140
ملء فواصل للاستخدام في مشروعات مياه الشرب فقط	سينوسيل 400
لاصق خرسانة للاستخدام في مشروعات مياه شرب وصرف صحي	اديبولند SBR
مونة اسمنتية جراوت للاستخدام في مشروعات مياه شرب وصرف صحي	سيكتور كس جراوت
تحسين خواص خرسانة للاستخدام في مشروعات مياه شرب وصرف صحي	اديكريت DM2
تحسين خواص خرسانة للاستخدام في مشروعات مياه شرب وصرف صحي	اديكريت BVS 1
ماده اسمنتية للاستخدام في مشروعات لمياه الشرب فقط	اديكور M
ايوكسي للاستخدام في مشروعات مياه الشرب فقط	كيما بوكسي ZNP131
دهان نهائي اكريليك للاستخدام في مشروعات مياه شرب فقط	اديكور
عزل المواسير الخرسانية والمعدنية من الخارج	سيرو نكت M2
عزل المنشآت الخاصة بالصرف الصحي	اديكور سي ام بي ١٠٥

المشرف العام  
مهندس / محمود الحميد المزين

عبدالله

" محمود عبد الحميد المزين "

١٢





# CERTIFICATE



## Management system as per EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV AUSTRIA CERT procedures, it is hereby certified that

### CHEMICALS FOR MODERN BUILDING INTERNATIONAL (CMB INTERNATIONAL)

Head Office: 43 El Haram St., GIZA, EGYPT  
Factory: Km 104 Cairo-Alex Desert Road, Wadi Al Natron, ELBEHARA,  
EGYPT

Applies a Quality Management System in line with the above standard for the following scope

**MANUFACTURING AND SELLING OF DIFFERENT KINDS OF CHEMICALS PRODUCTS USED IN THE CONSTRUCTION AND COATING APPLICATIONS SUCH AS: EPOXY'S, JOINT SEALANTS, DRY ADMIXTURE, LIQUID ADMIXTURE, EMULSION, DECORATIVE PAINTS AND PUTTIES PRODUCTS.**

Certificate Registration No. 20100183004185

Valid until: 2021-11-18  
Initial certification: 2006-11-19

Certification Body  
at TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Vienna, 2018-11-28

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.  
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



**CMB** | **16172**  
G R O U P  
www.cmb.eg



Chemicals For Modern Building

Administration :  
319 El-Haram St., Giza.  
Tel.: (+202) 35853917 / Fax: (+202) 35859858  
43 El-Haram St., Giza.  
Tel.: (+202) 33870911 / Fax: (+202) 33847277

كيمائيات البناء الحديث

الإدارة :  
٣١٩ شارع الهرم - الجيزة  
تليفون : ٣٥٨٥٣٩١٧ / فاكس : ٣٥٨٥٩٨٥٨ (ج.ج.)  
٤٣ شارع الهرم - الجيزة  
تليفون : ٣٣٨٧٠٩١١ / فاكس : ٣٣٨٤٧٢٧٧ (ج.ج.)