

CMB

G R O U P



TECHNOCHEM

APP MODIFIED WATERPROOFING
MEMBRANE WITH NON-WOVEN
REINFORCED POLYESTER

MANUFACTURED BY



Description

TechnoChem CMB PET is a plastomeric waterproofing membrane manufactured in an advanced continuous calendaring process by saturating and coating a synthetic carrier a waterproofing compound made of special grade of bitumen, modified with APP polymers. While the modifiers enhance the thermal, mechanical, and aging properties of membrane compound, the mechanical characteristics of **TechnoChem CMB** is produced using the non-woven continuous filament spun-bond Polyester carrier which acts as the reinforcement that provides the membrane with its particular tensile strength, tear resistance, puncture resistance and elongation properties.

Major Features

- Perfect U.V. resistance.
- Improved chemical resistance to acidic and alkaline solutions.
- Enhanced thermal resistance under a wide range of temperature fluctuation.
- Adequate isotropic mechanical properties.
- Absolute impermeability to water.
- Anti-fungus & Anti-Bacteria

Uses

- Roofing or re-roofing works for sloped and flat protected roofs.
- Waterproofing of wet areas, mechanical rooms and terraces.
- Waterproofing of underground structures.

Surface Finish

The lower surface of **TechnoChem CMB** is laminated with a thin Polyolefinic film (Sacrifice Layer) while the upper surface is covered with Polyethylene film.

Method of Application

TechnoChem CMB membranes are applied by using a propane torch or by mechanical fastening. The substrate surface must be clean, dry, smooth, and free of any irregularities. According to the surface conditions, a coat of water base primers may be required, prior to the applications of the membranes. **TechnoChem CMB** can be applied to the substrate fully bonded, semi bonded or loose lay, and the method of adhesion to the substrate shall be decided according to the waterproofing system design. Side laps should be from 12 – 15 cm. For more information on application refer to the **TechnoChem CMB** Application Guide.

Storage & Handling

TechnoChem CMB rolls should be kept in an upright position in a flat, properly ventilated and sheltered storage area.

الوصف

تكنوكيم سي ام بي شرائح عازلة للمياه تصنع بعمليات متقدمة مستمرة و مجدولة زمنياً و ذلك بواسطة تشبع و طلاء حامل اصطناعي مع مركب عازل للمياه مكون من رتبة خاصة من البيتومين المعدل ببوليمر APP فينما يقوم بوليمر APP بتحسين الخواص الحرارية و الميكانيكية و التعمير للشريحة فأن التقوية بالبولي استر غير المنسوج ذات الخيوط المستمرة يكسب الشريحة المقاومة الخاصة بالشد و التمزق و الثقب و خواص الاستطالة. و يغطي السطح العلوي للشريحة **تكنوكيم سي ام بي** بمادة نهو ضد الاتصاق بينما يصفح السطح السفلي ب فيلم بولي ايثيلين قابل للانصهار بالحرارة.

المميزات

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV
- مقاوم للكيمويات
- يتحمل الظروف الجوية و مدى كبير من التذبذب الحراري
- مقاومة عالية للخواص الميكانيكية
- عدم نفاذية المياه تماماً
- مقاوم لتكوين البكتريا و الفطريات

الاستخدامات

- نظم عزل الاسطح و كذلك لاعمال الصيانة للاسطح سواء المائلة أو الافقية المحمية
- عزل المياه للمنشآت تحت سطح الارض
- عزل المناطق الرطبة و حجرات الاجهزة الميكانيكية و التراسات

شكل السطح

السطح السفلي ل **تكنوكيم** مغطى بطبقة رقيقة من البولي أوليفين (طبقة التضحية) بينما السطح العلوي مغطى بغشاء بولي إيثيلين.

طريقة التطبيق

يتم تطبيق أغشية **تكنوكيم** باستخدام مشعل أو عن طريق التثبيت الميكانيكي. يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وناعماً وخالياً من أي مخالفات. وفقاً لظروف السطح ، قد تكون هناك حاجة إلى طبقة من **PRIMER** ذات القاعدة المائية ، قبل تطبيق الأغشية. يمكن تطبيق **تكنوكيم** على الطبقة السفلية كاملة الترابط أو شبه الترابط أو السائبة ، ويتم تحديد طريقة الالتصاق بالركيزة وفقاً لتصميم نظام العزل المائي. يجب أن تكون اللغات الجانبية من 12 – 15 سم. لمزيد من المعلومات حول التطبيق ارجع إلى دليل تطبيق **تكنوكيم سي ام بي**.


التخزين والتداول

يجب حفظ لفائف **تكنوكيم سي ام بي** في وضع رأسي في منطقة تخزين مسطحة وجيدة التهوية ومحمية.

Properties	Test	Unit وحدة القياس	Test Method طريقة الإختبار	Typical Values القيم النموذجية	الإختبار	الخصائص	
Dimensional Properties	Thickness	mm	EN-1849-1	3 4		السمك	
	Width	m	EN-1848-1	1		العرض	
	Length	m	EN-1848-1	10		الطول	
	Straightness	mm	EN-1848-1	± 10		درجة إستواء السطح (الإستقامة)	
Compound Properties	Softening point (R&B)	° C	ASTM D- 36	150		درجة اللبونة	
	Penetration @25 °C	dmm	ASTM D-5	20		درجة الغرز عند 25 ° مئوية	
	Penetration @60 °C	dmm	ASTM D-5	70		درجة الغرز عند 60 ° مئوية	
Membrane Properties	Tensile Strength (MAX)					مقاومة الشد الأقصى	
	Longitudinal	N/5cm	EN-12311-1	700		طولياً	
	Transverse	N/5cm	EN-12311-1	550		عرضياً	
	Elongation @ Break					أقصى معدل للإستطالة	
	Longitudinal	%	EN-12311-1	40		طولياً	
	Transverse	%	EN-12311-1	40		عرضياً	
	Tearing Strength (Nail-Shank)					مقاومة التمزق	
	Longitudinal	N	EN-12310-1	350		طولياً	
	Transverse	N	EN-12310-1	250		عرضياً	
	Tensile-Tear Resistance					مقاومة التمزق - بطريقة الشد	
	Longitudinal	N	ASTM D- 5147 . D 4073	650		طولياً	
	Transverse	N	ASTM D- 5147 . D 4073	400		عرضياً	
	Resistance to static loading	KG	EN12730	15		مقاومة الإختراق الإستاتيكي	
	Resistance to Impact loading	mm	EN12691	700		مقاومة الإختراق الديناميكي	
	Flow resistance @ Elevated Temperature		° C	ASTM D-5147, EN-1110	120		الثبات عند درجات الحرارة العالية
	Cold Temperature Flexibility		° C	ASTM D-5147, EN-1109	0 to -2		المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة
	Dimensional Stability						ثبات الأبعاد
	Longitudinal	%	EN-1107-1	-0.5		طولياً	
	Transverse	%	EN-1107-1	+ 0.5		عرضياً	
	Tightness Water		60 Kpa	EN-1928:2000	Pass		مقاومة نفاذية الماء
	Water Absorption		%	ASTM D-5147, UNI 8202/22	≤ 0.15		درجة امتصاص الماء
	Vapour Permeability		µ	UNI 8202/23 , EN1931	60000		نفاذية بخار الماء
	Fatigue resistance on cracks		500 cycles 200 cycles	UNI 8202/13	- Passed		مقاومة الكلال فوق الشقوق
	Joints Tensile Strength						مقاومة الشد عند مناطق التراكب
Longitudinal	N/5cm	EN-12317, UNI 8202/30	Equal to membrane			طولياً	
Transverse	N/5cm	EN-12317, UNI 8202/30	Equal to membrane			عرضياً	
Thermal Ageing in air (in oven 28 days at 70 ± 2°C)		-	EN1296, UNI 8202 /26	Passed		الإهتراء نتيجة للتعرض لدرجات الحرارة المختلفة (28 يوماً عند درجة حرارة 70 ± 2 °م)	
Ageing Due To Atmospheric Agents (Q.U.V Test)		-	ASTM G 53 UNI 8202/29	Passed		الإهتراء نتيجة للعوامل المناخية	
Fatigue resistance at Joints		500 cycles 200 cycles	UNI 8202/32	- Passed		مقاومة الكلال عند الفواصل	
Adhesion To Concrete (Torch Applied)		N/5cm	EN-12316	20		قوة الإلتصاق بالأسطح الخرسانية (تسخين بالباشوري)	
Fire Classification - External Fire Performance		Class	EN 13501-5/ ENV 1187	F Roof		تصنيف الحريق - أداء الحريق الخارجي	
Reaction to fire		Class	EN 13501-1	E		التعامل مع الحريق	

- Tolerances for the above values if not mentioned are according to the UEAtc directives.
- Exact value depends on thickness of the product.
- Product Technical specifications may be updated by TechnoBit without prior notice.
- Issue Date of this Technical Data Sheet is **5 / 2021**

The Information Provided by This Issue Cancels Any Previous Issues.



ISO 9001



OHSAS 18001



ISO 14001